

Tekniskt datablad


## OS300 COLD ASPHALT

Asfaltlagare

02-01-2025 / V 2

### Beskrivning

Mjuk special-bitumenprodukt utan lösningsmedel och med inblandad sten. Vid tryck och i kontakt med luft härdar massan och utseendet blir mycket likt den gamla asfalten.



### Funktioner och Fördelar

- För potthål och andra asfaltskador
- Högpresterande premiumasfalt för hållbara reparationer.
- Fritt från lösningsmedel
- Förbättrad arbetsmiljö med 15 kg förpackning
- CE märkt för lagning på alla vägklasser.
- Kan förvaras utomhus under längre tid utan att bli obrukbart.
- Kan arbetas med sommar som vintertid.

### Användning

OS300 används för underhåll och reparation av asfaltgator. Huvudsakliga användningsområden är snabb reparation av potthål, fyllning av håligheter vid reparationsarbeten samt anpassning av beläggningen kring brunnar etc.

### Förpackning

15 kg hink / 50 hinkar per pall

15 kg säck / 50 säckar per pall

### Hållbarhetstid

Produkten kan lagras i minst 12 månader.

### Förvaring

Löst material ska täckas över. Trots övertäckning kan en skorpa bildas på ytan efter lång lagring. Den medför inte försämrad kvalitet och kan blandas med det övriga underliggande blandningsmaterialet.

Tekniskt datablad

## OS300

### COLD ASPHALT

#### Tekniska egenskaper

Standardstorlekar	Stenstorlek 2-8 mm
Appliceringsstemperatur	Fungerar lika bra sommartid som vintertid.  Vid kall väderlek rekommenderas att burken lagras ett dygn i rumstemperatur innan användning

#### Förberedelse

Avlägsna skräp och fyll upp hålet där lagningen skall ske med grus eller sand tills det återstår ca 4 cm till kant. Detta bärlager av grus och sand bör komprimeras innan OS300 läggs på.

Skall lagningen endast klara lättare trafik kan asfaltskiktet minskas något.

Vid kall väderlek rekommenderas att burken lagras ett dygn i rumstemperatur innan användning.

#### Applicering

- Se till att underlaget är fast och bärkraftigt samt fritt från lösa partiklar, vatten, is, snö, smuts och skiljemedel. Vattenansamlingar ska avlägsnas.
- OS300 kan appliceras nästan året runt tack vare sina speciella egenskaper som gör den, i stort sett, oberoende av väder. Regn, väta och måttlig frost utgör inget hinder vid brådsnande arbeten, men vid temperaturer under -10 °C bör arbetet inställas.
- OS300 lämpar sig, beroende på vägens tjocklek, för lätt till medeltung trafik på bärkraftiga och frostsäkrade underlag.
- Vid liten belastning kan täckskikt av OS300 användas och appliceras på befintliga beläggningar och på nya asfaltskikt (bindskikt).
- Vid små, manuella ytbearbetningar, som vid reparation av tjälskott och andra skador på körbanan, ska reparationsstället borstas rent noggrant innan blandningen appliceras.
- Eftersom materialet har en utmärkt häftförmåga krävs ingen lodrät tillskärning av tjälskottskanter.
- Kompaktering utförs med vibrator eller vibratorvält. Alternativt kan intensiv kompaktering med hjälp av en handstamp vara tillräcklig.
- OS300 kan trafikeras direkt efter applicering. För minskad klubbighet kan ytan beströs med fin sand. Efterkompaktering sköts av trafiken.

#### Torkningstid

Högre komprimeringstryck kortar härdningstiden.

Regn kan förlänga torktiden

#### Rengöring

Lacknafta.

Tekniskt datablad

## OS300

### COLD ASPHALT

#### Åtgång

Ca. 20 kg/m<sup>2</sup> per cm skiktjocklek

#### Observera

Rekommenderas inte för användning på trafikerade ytor som är utsatta för höga punkt- eller linjebelastningar (övergångsställen, logistikcenter, lager med gaffeltrucktrafik etc.).

InfraRoad ColdAsphalt med kornighet 2-5 mm lämpar sig endast för skiktjocklekar upp till 5 cm!

Genomhärdningsprocessen fram till sluthårdhet kan beroende på skiktjockleken och omgivningen pågå i flera veckor.

#### Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

#### Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

#### Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.