

Beskrivelse

1- komponent fuktherdende polyuretanbasert skumlim, til horisontal liming av steinmaterialer. Limet leveres i trykkbeholder med HFC-fri drivgass og "2 i 1"-ventil.

Emballasje

500 ml flaske (12 stk./kartong)

Farge

Beige

Klargjøring

1. Kontaktflater skal være rengjort for formolje, sand, støv osv.
2. Kontaktflasken skal fuktes med vann (blomstersprøyte) før skumming dersom flatene er tørre.
3. Omkringliggende flater som gulv osv. dekkes med plast eller papp.

Påføring

1. Bruk hansker og rist flasken kraftig minst 20 ganger, og sett på en pistol eller det medfølgende munnstykket. Flasken skal holdes opp ned under påføringen.
2. For murstein med bredde <200 mm legges det en jevn limstreng på ca. 40 mm Ø i midten på mursteinens langsida og
3. For murstein >200 mm trengs det 2 limstrenger som legges ca. 40 mm fra ytterkanten mot midten slik at de ikke blir utsatt for sollys.
4. Etter noen sekunder blir limstrengen til en tynn film, og steinmontering må skje omgående eller innen 5 minutter.
5. Med pistol:
6. Utstrømmingen av limet reguleres med justeringsskruen på pistolen.
7. En påbegynt flaske kan sitte igjen på pistolen opptil 4 uker.
8. Ved bytte av flaske må hver ny flaske ristes (se over).
9. Gå aldri fra pistolen (hvis den ikke er rengjort) uten å ha flasken påmontert.

Rengjøring

Uherdet lim fjernes med AA290 skumfjerner. Herdet lim fjernes mekanisk, f.eks. med en skarp kniv.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.

Begrensninger

Ikke flater belagt med silikon, teflon, polyeten eller formolje. Tåler ikke UV-lys.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.



PU700

Steinlim



Bruksområde

Utviklet for å erstatte sement (en flaske erstatter ca. 20 kg sement) til montering av stein og murblokker av/mot betong, tegl, sandstein og gips. For eksempel murer, vegger, trapper osv. Kan brukes der det mangler strøm, vann og sement. Limer også tre/tre, tre/betong samt metall og aluminium mot sugende overflater.

Karakteristiske egenskaper

- Binder sammen stein- og murblokker uten strøm, vann eller sement.
- Hurtigbindende, kan håndteres etter 15 minutter (ved 20 °C).
- Ca. 3 ganger sterkere enn "vanlig" monteringslim.

Teknisk informasjon

Tetthet	20 - 30 kg/m ³
Tørketid	Åpentid 5 minutter, kan håndteres etter 15 minutter og full styrke etter 24 timer. (4 cm limstreng ved 23 °C og 50 % RF).
Temperaturbestandighet	-40 °C til +90 °C, midlertidig +130 °C.
Brukstemperatur	-5 °C til +35 °C. For å oppnå best resultat bør du varme kalde flasker eller kjøle varme flasker under springen til romtemperatur.
Strekfasthet	100 kg/cm ² DIN 53455
Overmalbarhet	Kan overmales etter gjennomherding.
Kjemikaliebestandighet	Tåler fersk-, salt- og kalkvann, og tåler svake syrer og etsende blandinger.
Oppbevaring	Oppbevares tørt. Aerosolemballasje, må ikke utsettes for temperaturer over +50 °C.
Oppbevaringstid	12 måneder i uåpnet originalemballasje ved +10 °C til +20 °C. Se best før- datoen på emballasjen (EXP).
Forbruk	Ved 40 mm Ø limstreng gir flasken ca. 26 meter med pistol og ca. 15 meter med det medfølgende munnstykket.
Brannklasse	DIN 4102 B3 DIN 4102
Varmeledningsevne	40 mW/m.K

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
 Sverige Filial
 Sverige
 T: +46 (0)31 570010
 F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.se