

FM350

PERFECT FOAM PRO

Mükemmel PU Köpük PRO

16-05-2024 / V 1

Açıklama

Havadan ve/veya alt tabakadan nemi emerek sertleşen tek bileşenli poliüretan köpük. FM350, CFC, HCFC ve HFC içermez.

FM350, beton, duvar, taş, alçı, ahşap, fiber çimento ve metal gibi çoğu alt tabakaya ve ayrıca polistiren, PU köpük, polyester ve sert PVC gibi plastiklere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.



Özellikler ve Faydalar

- Aynı boyuttaki standart bir köpüğe kıyasla daha fazla metre verimi (+%50)
- 10°C'de uygulanabilir. (Ürün sıcaklığı > 5°C)
- Isıya, suya ve birçok kimyasala dayanıklıdır
- Üzeri boyanabilir ve sıva ile bitirilebilir
- İsrafı azaltır ve zamandan tasarruf sağlar
- Daha uzun raf ömrü: 24 ay

Kullanım Amacı

Düşük ortam sıcaklıklarında bile bağlantı derzlerinin ve çatlakların sızdırmazlığını ve yalıtımını sağlamak ve doldurmak için idealdir. Bunun yanında kat döşemeli bölme duvarlar ve karşılıklı bölme duvarlar, doğrama ve kapı çerçeveleri ile prefabrik elemanlar arasındaki ayar ve montaj boşlukları, kirişler ve çatılar, boru geçişleri ve borular ve yalıtım levhalarının birleşim noktalarının sızdırmazlığını sağlar.

Hazırlık

Yüzeyler hafif nemli, yeterince yük taşımali ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Gerekirse, (gözenekli) alt tabakayı önceden hafifçe nemlendirin.

Yalıtım levhaları gibi deforme olabilen bileşenler önceden yeterince emniyete alınmalıdır.

Uygulama

Tüpü en az 20 kez iyice çalkalayınız. Koruyucu kapağı çıkarın ve tüpü illbruck polyester köpük tabancasına monte ediniz.

Tüpü ters çevirin ve tüpün ağzını boşluğa getiriniz, tetiğe hafifçe basarak istenen akış hızını ayarlayınız.

Köpüğün genleşmesine pay bırakmak için derzler tam doldurulmamalıdır. Optimum netice almak için derz derinliğinin yaklaşık %80'ine kadar dolum yapınız.

En iyi sonucu almak için her zaman tüple dikey durumda çalışın ve supabın aşağı doğru bakmasını sağlayınız.

Yatay yüzeylerde mutlaka tabancının ucundaki miktardan dışarı doğru ilerleyerek, dikey yüzeylerde ise yukarı doğru ilerleyerek çalışılmalıdır.

Derin derzler doldurulurken ürünü katlar halinde uygulayın. Burada bir sonraki katı uygulamadan önce bir önceki katın kabuk tutmasını ve kısmen kürlenmesini bekleyiniz.

Sonraki uygulama öncesi her kat arasına birkaç damla temiz su uygulanması, yapışmaya ve kürlenme hızına katkıda bulunur.

Teknik Veri Sayfası

FM350

PERFECT FOAM PRO

Alet Temizleme

Kullandıktan sonra tabancayı AA290 Tabanca Temizleyici ile iyice yıkayın.

Taze köpük, AA290 Tabanca Temizleyici, AA292 Temizleme Mendili veya AA295 Natufix ile (hemen) çıkarılabilir.

Alt tabakanın zarar görmemesine dikkat edin. Kürleşmiş köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Lütfen aklınızda bulundurun

Kullanmadan önce etiketteki tehlike açıklamalarını okuyun.

İyi havalandırılan yerlerde taşıyın, sigara içmeyin, gözlerinizi koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.

Yerleşim alanlarında kullanıldığında, halı ve mobilyaları kağıt veya plastik film ile kaplayın.

Vanayı yapıştırmamak için kutuyu dik olarak saklayın.

Silikon, Teflon, polietilen ve yağlı yüzeyler için FM350 önerilmez.

UV'ye maruz bırakılmamalıdır.

FM350, derzlerin ve derzlerin yangına dayanıklı sızdırmazlığı için uygun değildir, Nullifire FF197 Yangına Dayanıklı Köpük kullanın.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın:

https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Teknik Veri Sayfası

FM350

PERFECT FOAM PRO

Uygulama görüntüleri



1.



2.

Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok
Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466