

Fișa tehnică

TN011

EPDM SEALING TAPE

18-03-2025 / V 2

Descriere

Material din spumă pe bază de EPDM cu structură celulară predominant închisă, acoperit pe o parte cu adeziv acrilat sub presiune acoperit cu o bandă de protecție.



Caracteristici și beneficii

- Etanșarea rapidă, eficientă și estetică a îmbinărilor
 - Rezistent la radiațiile UV, la intemperii și la o serie de
- substanțe chimice

Scopul utilizării

Banda TN011 este potrivită pentru etanșarea rosturilor în structuri metalice, fațade, luminatoare, clădiri asamblate și pentru geamuri uscate. Duritatea medie a benzii îi permite să adere chiar și la suprafețe cu nereguliartăți minore. Are o rezistență mai mare la temperatură.

Împachetare

Bandă de spumă, adezivă pe o parte, în rolă.

Culoare disponibilă

Negru

Termen de valabilitate

6 luni

Depozitare

A se depozita la umbra și zone uscate

Fișa tehnică

TN011

EPDM SEALING TAPE

Informații tehnice

Tip spumă	EPDM	
Densitatea	ISO 845	175 kg/m ³ ± 25
Conductivitatea termică	0.088 W/m×K	
Rezistența Uv	Excelentă	
Rezistența la aderență a autoadezivului	DIN EN 1939	>5 N/25 mm masurat pe o mostră de 3 mm)
Temperatura de aplicare	+5°C la +35°C	
Alungirea la rupere	ISO 1798	min 150%
Rezistența la tracțiune	ISO 1798	min. 400kPa 0.4 N/mm ²
Duritate Shore A	40	
Rezistența la temperatură	- 30°C la +100°C	
Temperatura de serviciu	-30°C până la + 100°C	
Temperatura de depozitare	+5°C până la +25°C	

Preparare

Suprafața de bază trebuie să fie uscată, degresată, fără praf și particule libere.

Vă recomandăm ca înainte de aplicarea benzii să tratați suprafețele foarte absorbante și poroase cu primerul illbruck ME901 Butyl & Bitumen

Aplicație

Desfășurați banda de pe rolă, măsurați lungimea necesară și tăiați.

Aplicați banda direct pe baza pregătită.

Aplicați presiune pe acesta cu rola presoare illbruck.

Scoateți banda de protecție.

Vă rugăm să rețineți

La aplicarea TN011 pe substraturi din policarbonat, banda poate fi folosită în contact direct.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Fișa tehnică

TN011

EPDM SEALING TAPE

Măsurile de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.