

Technický list

ME315

Fólia na spoje a prestupy - exteriér

Fólia na spoje a prestupy - exteriér

09-02-2024 / V 1

Opis

Jednostranne lepiaca syntetická polyesterová fólia potiahnutá kvalitným akrylátovým lepidlom, ktoré je prekryté hnedým papierom so silikónovou úpravou povrchu.



Prednosti produktu

- odolná poveternostným vplyvom
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácia
- na aplikácie v exteriéri aj interiéri

Zamýšľané použitie

Fólia sa používa na vodotesné utesnenie špár a spojov v exteriéri, ale aj v interiéri. Fólia je odolná UV a poveternostným vplyvom. Typické použitie: utesnenie špár medzi sendvičovými konštrukciami (dosky, panely), preplátovanie spojov izolačných fólií na fasádach a v konštrukciách striech.

Balenie

Jednostranne lepiaca fólia navinutá do role
Farba: čierna

Technická špecifikácia

Aplikačná teplota		-10 °C až +40 °C
Konečná sila adhézie	DIN EN 1939	cca 35 N/25 mm (na oceli po 24 hod.)
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)		12 mesiacov
Teplota skladovania		+5 °C až +25 °C
Dlhodobá teplotná odolnosť		-40 °C až +100 °C
Difúzne ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy		Sd >18m

Príprava

Podkladové plochy musia byť suché, bez námrazy, odmastnené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častíc

Aplikácia

Odviňte fóliu z role, odmerajte a odrežte podľa potreby

Technický list

ME315

Fólia na spoje a prestupy - exteriér

Odstráňte ochranný prúžok a aplikujte fóliu na pripravenú podkladovú plochu
Fóliu na podklad dôkladne pritlačte

Odporúčanie

Fólia je aplikovateľná na podklad aj pri teplotách v mraze pokiaľ je splnená podmienka, že podklad je suchý a bez námrazy. Kvôli malej hrúbke fólie môže pri preprave izolovaných konštrukcií, na stavbe alebo v prevádzke ľahko dôjsť k jej poškodeniu, tzn. pretrhnutiu. Preto odporúčame dodatočné prekrytie, ktoré je odolné voči mechanickému poškodeniu.

Oznámenie

Lepený spoj tvorí tzv. nerozoberateľné spojenie. Pri pokuse o odlepenie fólie z podkladu či jednej vrstvy od druhej dôjde pravdepodobne k jej poškodeniu alebo pretrhnutiu. V takýchto prípadoch je potrebné fóliu nahradiť novou vrstvou. Vytvorený spoj excelentne odoláva kolísaniu okolitej teploty a vlhkosti.

Technický list

ME315

Fólia na spoje a prestupy - exteriér

Certifikácia

