

Flowfresh/Flowcrete Multipack **Base A** **Hardener B** **Filler D (pigm.)**

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A, Hardener B och Filler D är komponenter till fyrkomponent, lösningsmedelsfri och polyuretanbaserad golvbeläggning.

I Multipacksystemen är Base A, Hardener B och Filler D gemensamma för Flowcrete MF, Flowcrete SL, Flowcrete RT och Flowcrete Cove. Det som skiljer dessa produkter åt är den systemspecifika fillern; Flowcrete Multipack MF/SL, Flowcrete Multipack RT och Flowcrete Multipack Cove.

Användningsområde

Flowfresh/Flowcrete Multipack produkterna är speciellt framtagen för industrier som har höga krav på kemisk och termisk resistens.

Miljö och hälsa

Flowfresh/Flowcrete Multipack A+B+D är lösningsmedelsfria.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

Blandningsförhållande

För information om blandningsförhållande läs respektive produktdatablad för Filler C:

Flowcrete Multipack MF/SL

Flowcrete Multipack RT

Flowcrete Multipack Cove .

Base A måste röras upp eller skakas före användning (sedimentation kan uppkomma under transport). Om Base A levereras i IBC ska omrörare avsedd för IBC användas. Blanda minst 5 minuter innan användning av materialet och blanda upp materialet minst 1 gång varannan timme under den tiden applicering pågår.

Produkten levereras som A+B+C+D. **Dela inte** satserna/komponenterna då detta kan äventyra det slutgiltiga resultatet.

Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning. Temperaturen får inte falla under 5°C inom de första 24 timmarna efter applicering.

Två olika härdare finns att tillgå beroende på vilken appliceringstemperatur som finns i lokalen:

Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Standard): Appliceringstemperatur mellan 10-30°C.

Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Tropical): Appliceringstemperatur mellan 20-40°C.

Kontrollera att rätt härdare väljs beroende på appliceringsförhållandena.

Kulör

Se systemdatabladsen för Flowcrete MF, Flowcrete SL och Flowcrete RT.

OBS! Mid Grey (new) och Cream (new) levereras numera i pigmentpaket om 1 kg. Alla andra standardkulörer samt äldre versioner av Mid Grey och Cream levereras i pigmentpaket om 0,5 kg.

Vikttorrhalt

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	ca 70%
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	ca 100%
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D	ca 100%

Härkningstid

Gångbar/övermålningsbar	16 timmar vid 20°C
Lätt trafik	24 timmar vid 20°C
Tung trafik	48 timmar vid 20°C

Glans

Matt

Densitet

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	ca 1,0 kg/liter.
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	ca 1,25 kg/liter.
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D	ca 2,5 kg/liter.

Lagring

12 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C.

Se till att Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A inte lagras där det är stora temperatursvängningar, eller i direkt solljus, då detta kan orsaka kondensation i emballaget och sedimentering.

Förpackningar

Produkterna levereras i följande förpackning:

Flowfresh/Flowcrete Base A

1,2 kg	(1,2 liter) – Används med Flowcrete Multipack Cove (filler C)
2,4 kg	(2,4 liter)
9,6 kg	(9,6 liter) – Används ihop med 2 st Flowfresh/Flowcrete Hardener B (Standard) 5,0 kg, 4 st säckar Flowcrete Multipack RT filler C 19,6 kg samt 4 st Flowfresh/Flowcrete Filler D enl. nedan.

1000 kg (1000 liter)

Flowfresh/Flowcrete Hardener B (Standard)

1,25 kg	(1,0 liter) - Används med Flowcrete Multipack Cove (filler C)
2,5 kg	(2,0 liter)
5,0 kg	(4,0 liter) – 2 st dunkar används ihop med 1 st Flowfresh/Flowcrete Base A 9,6 kg, 4 st säckar Flowcrete Multipack RT Filler C 19,6 kg samt 4 st Flowfresh/Flowcrete Filler D enl. nedan.

2,5 kg (2,0 liter)

1150 kg (920 liter)

Flowfresh/Flowcrete Hardener B (Tropical)

1,25 kg	(1,0 liter) - Används med Flowcrete Multipack Cove (filler C)
2,5 kg	(2,0 liter)
1125 kg	(900 liter)

Flowfresh/Flowcrete Filler D

1,0 kg	(0,4 liter)	För Mid Grey (new)
0,5 kg	(0,2 liter)	För resterande standardkulörer