

Teknisk datablad

# OS106

## WINDOW PUTTY

Vindueskit

18-09-2024 / V 1

### Beskrivelse

Plastisk vindueskit til ruder. Baseret på halvtørrende olier og petrokemiske bindemidler. Glat, let at arbejde med og en favorit blandt glarmestre siden 1950'erne. Fås i forskellige standardfarver. OS106 F sælges i større pakker.

### Funktioner og fordele

- Glat og let at arbejde med pasta
- Overmalbar
- Bruges af førende vinduesproducenter og glarmestre

### Anvendelse Formål

Glasering, konventionelt tryk og foldning af glaseruder i træ- og metalrammer.

### Emballage

310 ml patron (12/kartong)  
250 ml burk (12/kartong)

### Tilgængelig farve

Benvit S 0502-Y  
Beige S 1005-Y 20 R  
Brun S 7020-Y 50 R

### Holdbarhed

24 måneder i uåbnet emballage

### Opbevaring

Ved +5°C til +25°C

### Certifikater

Svanen listed

### Teknisk information

Af densitet		Ca 2,1
Anvendelsestemperatur		+5°C til +25°C
For bevægelseskapalet	ASTM C-920	3%
Tørretids		7 - 14 dage. Udendørs tørrer kittet hurtigere.
Temperaturmodstand		< +70°C

Teknisk datablad

## OS106

### WINDOW PUTTY

#### Tilberedning

- Glasfalse, glaslister og glas skal være tørre, rene og fri for fedt.
- Glasarbejde må ikke udføres ved temperaturer under +5 °C, medmindre kontaktfladerne først opvarmes eller tørres.
- Ubehandlet eller trykimprægneret træ skal grundes med en barriere.
- Ydersiden af buen skal behandles, så træet ikke absorberer fugt.
- Bejdsebehandlet træ skal vedligeholdes hvert eller hvert andet år.
- Dypgrunding er ikke tilstrækkeligt.

#### Anvendelse

- Grundede vinduer skal overfladebehandles straks på stedet efter montering
- Efter nogen tid kan der opstå revner i kittet. Det er ikke en materialefejl, men et resultat af utilstrækkelig barrieregrunding, som gør det muligt for træet at absorbere olien fra kittet.
- Vær derfor forsigtig med skraldegrunderen.
- Overmalingen skal ske, når kittet er tørret. Mal spartelsømmen og 2 mm ud på glasset.
- Overmaling med alkyd-, linolie- og akrylmaling fungerer. Andre farver bør testes på et mindre område, før de overmales.

#### Tørretid

7 dage. Udendørs tørrer spartelmassen hurtigere

#### Rengøring af værktøj

Fjern pletter og rengør værktøj med rensebenzin.

#### Forbrug Tekst

En patron til ca. 7 meter eller 1 liter til ca. 20 meter fyldt kitfuge.

#### Bemærk venligst

Hvis der ikke overmales, kan spartelmassen løsne sig fra underlaget, og der kan opstå revner.

#### Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Teknisk datablad

**OS106**

**WINDOW PUTTY**

### **Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger**

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

### **For teknisk service**

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.