

Tehnički list

## CT600

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

*Sprayable Contact Adhesive*

29-04-2026 / V 3

#### Opis

illbruck CT600 je kontaktno ljepilo visoke čvrstoće spoja nakon stvrdnjavanja. Ljepilo se dostavlja i primjenjuje u obliku spreja.



#### Značajke i prednosti

- Univerzalno kontaktno ljepilo Vrlo brzo sušenje ljepila
- Pogodan za porozne i neporozne materijale
- Integrirana podesiva cjevčica
- Kemijska formulacija omogućuje stvaranje trajnog, ali rastavljivog spoja
- Količina: čak do 5m<sup>2</sup>

#### Svrha uporabe

illbruck CT600 je idealno za ekstremno brzo fiksiranje raznih tipova izolacijskih folija i membrana međusobno ili na podloge. kao što su drvo, gipsane ploče, drvo-vlknaste ploče i ploče od iverice, papir, plastika, tekstili, pluto i sl.

#### Područja primjene

CT600 je idealan za brzo i jednostavno lijepljenje mnogih uobičajenih materijala, uključujući: drvo, karton, vlknaste izolacijske materijale, papir, plastiku, platno, pluto, gumu, tkanine i pjenu, bilo na sebe ili na cigle, beton, kamen i žbuku. Isporučuje se u praktičnom spreju s promjenjivom mlaznicom koja omogućuje različite težine premaza. Idealan za upotrebu u proizvodnji namještaja.

#### Ambalaža

Sprej od 500 ml (12 po kartonu)

#### Rok trajanja

12 mjeseci od datuma proizvodnje

#### Skladištenje

Skladištiti u suhom prostoru između +5°C i +25°C bez direktnog izlaganja suncu.

Tehnički list

## CT600

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

#### Tehničke informacije

Čvrsta sadržaja	Cca. 30-32 %
Kemijska baza	mješavina sintetičke gume i smole
Gustoća	cca. 0,82 g/cm <sup>3</sup>
Otvorena vremena	oko 3 do 15 minuta (pri 20 °C)
Temperatura primjene	Između +5°C i +30°C
Temperaturna otpornosti	-20°C do +65°C
Točke paljenja	-40°C
Boje	transparentan

#### Neophodni alati

Ručni spremnik - nije potreban alat.

#### Priprema

Površinske podloge moraju biti čiste, suhe, bez masti ili bilo kakve druge kontaminacije, koja bi imala negativni utjecaj na adheziju.

Za čišćenje glatkih neporoznih površina (metali, plastike) koristiti sredstvo za čišćenje illbruck AA404 ili AW421.

#### Primjena

Prije nanošenja dobro protresiti dozu s ljepljom.

Ukloniti poklopac i naviti cjevčicu prema potrebi.

Pritisnuti cjevčicu i držati je tijekom nanošenja oko 20 cm do 25 cm od podloge. Ljepilo nanositi ravnomjerno.

Nakon završenog nanošenja okrenuti dozu dnom ka gore i pritisnuti cjevčicu. Tako ćete je očistiti i spriječiti njeno ljepljenje i začepljenje.

Metod primjene za manju čvrstoću

Ljepilo nanositi ravnomjerno na jednu od dvije površinske podloge.

Odmah pritisnuti drugu ljepljenu površinu.

Minimalno jedna od dvije površine mora biti porozna.

Metod primjene za trajni spoj (visoka čvrstoća)

Kontaktno ljepljenje u spreju

Primjeniti ljepljenje na sve ljepljene porozne ili neporozne površinske podloge, ostaviti da se suši od 2 do 3 minute.

Zatim ljepljene materijale pritisnuti međusobno.

Metod primjene za rastavljivi privremeni spoj

Ljepilo u spreju nanijeti na jednu od ljepljenih površina.

Sačekati 3 do 5 minuta.

Materijale međusobno slijepiti.

Količina

Čak 5 m<sup>2</sup> iz jedne doze volumena 500 ml

Tehnički list

## CT600

### SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

#### Čišćenje alata

Za čišćenje neočvrsllog ljepila s onečišćenih površina upotrijebite illbruck AA404 ili AA295.

#### Zaštitna oprema

KORISTITE U DOBRO PROZRAČENIM UVJETIMA i osigurajte sve tijekom rukovanja. Nositi preporučenu zaštitnu opremu za korištenje ovog proizvoda. Za punu preporuku pogledajte Sigurnosni tehnički list.

#### Molim pripazite

Ljepilo nije pogodno za ljepljenje EPS i XPS ploča.

#### Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com).

#### Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

#### Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

#### Vrijeme sušenja

2 - 3 minute