

Teknisk datablad

## AA300

### Glattemiddelkonsentrat

Glattemiddelkonsentrat

29-04-2024 / V 1

#### Beskrivelse

Konsentrat for glattemiddel som blandes 1:30 med vann før bruk



#### Teknisk datablad

- pH-nøytral
- Mindre avfall
- Luktsvak

#### Bruksformål

Glattingkonsentratet er spesielt tilpasset for overflateglatting av illbruck fugemasser.

#### Emballasje

1 liter flasker (12 per kartong)

#### Oppbevaring

Oppbevares oppreist og tørt i skyggen mellom +5 °C og +25 °C.

#### Holdbarhet

12 måneder

#### Teknisk informasjon

Farge

Transparent

#### Forberedelse

AA300 utjevnmiddelkonsentrat må fortynnes med vann i blandingsforholdet 1:30 før bruk. Siden vanlig vann, avhengig av vannkvaliteten, kan forårsake misfarging av fugemassen og tilstøtende overflater, anbefaler vi å fortynne med 30 deler helt avsaltet vann. Etter fortynning er fugemassen klar til bruk. AA300 glattemiddelkonsentrat må ikke brukes ufortynnet.

Teknisk datablad

## AA300

### Glattemiddelkonsentrat

#### Påføring

Overflaten på den nylig påførte fugemassen i fugen må gattes med glattemiddelet AA300 i løpet av skinningsperioden. Overflaten på fugemassen gattes lett med glattemiddelet ved hjelp av en fuktet fugespatel (f.eks. gattesparkel eller fugestav).

AA300 bør ikke påføres fugemassen med pensel, da fugemasserester som kan være vanskelige å fjerne senere, kan overføres til tilstøtende konstruksjonselementer.

Glittemidler skal alltid brukes sparsomt og fortynnes i henhold til anvisningene.

Overflødig sparkelmasse og eventuell avrenning som oppstår under sparkelarbeidet, må fjernes umiddelbart fra fugekantene.

Bruk på naturstein: På grunn av at det finnes mange forskjellige typer naturstein med ulike sammensetninger og egenskaper, anbefales det å utføre tester på en prøveflate på forhånd. AA300 kan brukes på naturstein hvis følgende punkter tas i betraktning:

AA300 glittemiddelkonsentrat skal kun brukes etter fortynning med fullstendig avsaltet vann i henhold til instruksjonene ovenfor.

Glittemidler skal alltid brukes sparsomt (minimum nødvendig mengde).

Overskytende glittemiddel og skyllevann som oppstår under glatting, skal fjernes umiddelbart med rent vann (tørket glittemiddel på fuger eller nærliggende naturstein kan forårsake flekker).

Glattemiddelet må alltid være fritt for urenheter.

#### Vennligst merk

AA300 er ikke merkepliktig og omfattes ikke av forordningen om farlige stoffer. Sikkerhetsdatabladet i henhold til 1907/2006/EC er tilgjengelig på forespørsel for profesjonelle brukere.

#### Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

#### Helse- og sikkerhetstiltak

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

#### Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Teknisk datablad

**AA300**

**Glattemiddelkonsentrat**