

Beskrivelse

Asfaltreparasjon består av myk spesialbitumen uten løsemiddel og med innblandet stein. Ved trykk og i kontakt med luft herder massen, og utseendet blir svært likt den gamle asfalten.

Farge

Svart.

Emballasje

7 kg spann

20 kg spann

Påføring

- Fjern avfall og fyll opp hullet der reparasjonen skal skje, med grus eller sand til det er igjen ca. 4 cm til kanten. Skal reparasjonen bare tåle enklere trafikk, kan asfaltsjiktet reduseres noe.
- Fyll deretter opp med OS300 Asfaltreparasjon med et tykkere lag i midten og komprimer innenfra og ut med egnet redskap, f.eks. håndstøter eller asfaltrulle.
- Man kan også legge en masonittplate over reparasjons og deretter kjøre med bilen over platen.
- Komprimering må kanskje gjentas i de første ukene til asfalten er hard.

Rengjøring

White spirit.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



OS300

Asfaltreparasjon



Bruksområde

Asfaltreparasjon er ment for reparasjon av slag hull i asfalt og til asfaltering av mindre flater.

Karakteristiske egenskaper

- Svært god holdbarhet
- Utseende som likner den gamle asfalten
- Kan brukes både sommer og vinter
- Løsemiddelfri

OS300

Asfaltreparasjon



Teknisk informasjon

Steinstørrelse	2-8 mm
Brukstemperatur	Fungerer like bra både sommer og vinter. I kaldt vær anbefales det at boksen lagres ett døgn i romtemperatur før bruk
Lagringstid	24 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk	Hull i bilvei: For et sjikt på 4-5 cm er det nok med 20 kg til ½ m².
Tørketid	Hull i gang-/sykkelsti: For et sjikt på 2-3 cm er det nok med 20 kg til ca. 1 m². Høyere trykk reduserer herdetiden. Regn kan forlenge tørketiden

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se