

RÝCHLE LEPENIE PAROZÁBRAN

CT600

**SPREJOVÉ
KONTAKTNÉ LEPIDLO**



CT600

Najrýchlejšie lepenie parozábran!



illbruck CT600
v novom aplikačnom videu

You **Tube**



CT600




CT600


Sprejové kontaktné lepidlo

Veľmi pevné nestekavé kontaktné lepidlo v spreji na plošné lepenie väčšiny poréznych aj neporéznych materiálov.

illbruck CT600 je ideálny pre extrémne rýchlu trvalú alebo dočasnú fixáciu rôznych typov materiálov ako sú izolačné fólie, drevo, sadrokartón, drevovláknité a drevotrieskové dosky, lamino, papier, plasty, textilie, korok, molitan a pod. Nie je vhodný na polystyrén. Výborné riešenie na lepenie parozábran na hliníkové rastre.



Sprejové nanášanie lepidla je rýchle a komfortné. Lepidlo sa neroztiera ani inak neupravuje.



Nastaviteľný rozptyl trysky umožňuje zvoliť nanášanie lepidla. Je možné ho aplikovať plošne alebo len detailne na určité miesto.



Výborná priľnavosť na porézne aj neporézne materiály.



Voliteľnosť pevnosti spoja je ďalšou zaujímavou možnosťou lepidla CT600. Podľa doby odvetrania je možné zaistiť trvalú alebo len dočasnú fixáciu.



Rýchle vytvrdzovanie spoja už počas niekoľkých minút.

Voliteľná pevnosť lepeného spoja


Zaistenie trvalého spoja

Na dosiahnutie tzv. nerozoberateľného spoja aplikujete lepidlo na obe plochy lepených materiálov (porézne/neporézne) a necháte ho zavädnúť 2-3 minúty. Potom lepené predmety k sebe pritlačíte.


Zaistenie dočasného spoja

Na dosiahnutie rozoberateľného spoja aplikujete lepidlo len na jednu lepenú plochu, necháte zavädnúť 3-5 minút a potom k sebe predmety pritlačíte.


Typické použitie sprejového lepidla illbruck CT600




Lepenie parozábran na
sadrokartónové rastre



Lepenie OSB a lamino
dosiek



Lepenie linoleí, kobercov
a iných podlahových krytín



Lepenie plagátov
a reklamných pútačov



Lepenie textilných prvkov
a dekoráčnych predmetov



Lepenie čalúnených prvkov



CT600

Sprejové kontaktné lepidlo

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Klasifikácia
Báza	syntetická živica
Systém	Fyzikálne vytvrdzovanie
Objemová hmotnosť	1.22 g/cm ³
Viskozita (pri +20°C)	sprejová konzistencia
Bod vzplanutia	-40°C
Otvorený čas (pri 20°C)	2-3 minúty
Aplikačná teplota	+5°C až +30°C
Teplotná odolnosť	-20°C až +65°C
Skladovanie	v suchu a chlade pri +5°C až +25°C
Doba skladovania	12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Balenie	Dóza 500 ml
Farba	Svetlo medová
Výdatnosť	až 5 m ² z dózy 500 ml

Autorizovaný distribútor:



Tremco CPG s.r.o. – organizačná zložka

Vieska 536

965 01 Ladomerská Vieska • SK

T. +421 45 6722 460

predaj@tremcocpg.com

www.tremcocpg.eu

[tremcocpg.sk](https://www.facebook.com/tremcocpg.sk)