

Technisch productblad

## ME908

### PRIMER BUTYL & BITUMEN

Butyl- & Bitumenprimer dik

14-08-2024 / V 4

#### Omschrijving

Hoog viskeuze polymeeroplossing



#### Kenmerken en voordelen

- Voor grove, onregelmatige ondergronden
- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Hoge viscositeit (dik ingesteld)

#### Toepassingsgebied

ME908 Butyl- & Bitumenprimer wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

#### Verpakking

- 1 liter blik, 12 stuks per doos
- 5 liter blik, per stuk

#### Technische informatie

Samenstelling	Synthetisch rubber, oplosmiddelhoudend
Brandclassificatie	Licht ontvlambaar
Verwerkingstemperatuur	-5°C tot +40°C
Opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	18 maanden
Viampunt	-1°C
Reiniging	Spetters moeten direct worden verwijderd.
Kleur	Kleurloos

#### Voorbereiding

- De ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn.
- Losse beton- en cementresten verwijderen.
- Eventuele verfresten/impregneermiddel moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Technisch productblad

## ME908

### PRIMER BUTYL & BITUMEN

#### Applicatie

- Gelijmatig en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Droogtijd 10 tot 30 minuten.

#### Droogtijd

10 tot 30 minuten (afhankelijk van de zuiging)

#### Gereedschap reinigen

Spetters moeten direct worden verwijderd.

#### Verbruik

Ca. 6m<sup>2</sup> per liter (afhankelijk van de ondergrond)

#### Let op

- Niet verdraagzaam met verf.
- Lakken en kunststoffen kunnen loslaten.
- Verdraagzaamheid testen alvorens te gebruiken.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Gebruik handschoenen. Goed ventileren, niet roken en draag een veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).

Technisch productblad

**ME908**

**PRIMER BUTYL & BITUMEN**