

### Tuote

Kontaktiliima EPDM membraaneille

### Väri / värit

Musta

### Pakkaus

4.7 kg sanko

### Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Asennukseen tarvitaan mittanauha, sakset, leikkuri, harja, sauma rulla, astia liiman sekoittamiseen, sekoitus työkalu, liuotinta (Tremco AW421). Joissakin tapauksissa voidaan tarvita teippiä membraanin väliaikaiseen kiinnitykseen.
- Suorita aina testi ennen varsinaista työn aloittamista varmistaaksesi yhteensopivuuden käytettävien materiaalien kanssa.
- Pinnan tulee olla kuiva, täysin puhdas ja yhtenäinen.
- Puhdista huokoiset pinnat tarvittaessa mekaanisesti.
- On suositeltavaa että mahdollinen rasva puhdistetaan pinnalta isopropanoolilla.
- Huokoiset pinnat saattavat vaatia pohjustuksen. Käytä pohjustukseen laimennettua illbruck CT113:ia, suhteessa: 1 osa illbruck CT113 ja 2-3 osaa liuotinta.
- Levitä pohjustusseos huokoisille pinnoille käyttäen pensseliä tai telaa, peittäen koko liimattavan alueen (kuva 1).
- Liiman levittäminen voidaan tehdä vasta kun pohjustus on täysin kuiva (n. 10-30 min).
- Käytä erillistä astiaa pohjusteen sekoittamiseen. Älä koskaan yhdistä mahdollista ylijäämää pohjustetta illbruck CT113 kontaktiliima-astiaan.
- Huokoisten pintojen pohjustaminen parantaa liiman tarttuvuutta, mutta myös vähentää sen kulutusta ja pidentää merkittävästi asennusaikaa erityisesti kuumina kesäpäivinä.



## CT113

### EPDM kontaktiliima

#### Käyttötarkoitus

Sitkeä kumi- ja hartsipohjainen kontaktiliima. Kehitetty erityisesti illbruck EPDM membaanien kiinnitykseen julkisivusovelluksissa

#### Yhteenveto eduista

- Ihanteellinen illbruck EPDM membraanien asennuksiin julkisivuinstituutioissa
- Kestää kuivuneena sään, UV-valon ja ikääntymisen vaikutuksia erinomaisesti
- Kuivuu 20 minuutissa muodostaen lujan ja joustavan liitoksen
- Nopeasti kiinnityvä ja luja

### Käyttöohjeet

- Asennus - Liima on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä.
- Levitä illbruck CT113 pensselillä tai telalla tasaisesti molemmille pinnoille (katso kuva 2).
- Liiman levittämisen jälkeen, anna sen jähmettyä noin 10-15 min ennen membraanin asennusta. Tämä on erittäin tärkeää hyvän tartunnan varmistamiseksi.
- Jähmettymisen jälkeen, yhdistä pinnat. Telaa liimatut alueet huolellisesti käyttäen saumatelaa.
- Jos käyttämäsi membraani on raskas, se tulee kiinnittää väliaikaisesti, kunnes riittävä liiman kantavuus saavutetaan.
- Suositeltava liimattavan pinnan leveys huokoisille pinnoilla (betoni, tiili jne.) on vähintään 100 mm. 20-30 mm päällekkäisyyttä suositellaan kun liimataan ei-huokoisia pintoja.
- Jos liima paksuuntuu liikaa levityksen aikana, laimenna sitä Tremco AW421:lla ja sekoita kunnes se on tasaista. Lisättävän liuottimen määrä ei saa ylittää 10% suhteessa laimennettavan liiman määrään.
- Käytä membraanien saumojen tiivistämiseen illbruck OT015 EPDM Liimamassaa
- Asfalttiin tai PVC:hen liimattaessa - ota ensin yhteyttä tremco illbruck tekniseen palveluun.
- Polystyreeniin liimattaessa, käytä liuotinaineetonta MS020 liimaa.

### Puhdistus


Puhdista työvälineet ja ympäröivät alueet heti soveltuvalla liuotinaineella. Puhdistusaineella. Kovettuneen liiman saa poistettua vain mekaanisesti.

### Huomaa / Rajoitukset


Liima sisältää liuottimia, saattaa vaurioittaa herkkiä pintoja. Ei sovellu suoraan polystyreenin, PVC:n, asfaltin tai bitumin päälle.

### Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



Kuva 1: Pohjusteen levittäminen



Kuva 2: illbruck CT113:n levittäminen membraaniin

### Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

### Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



**tremco illbruck Oy**  
 Vanha Porvoontie 238  
 1380 Vantaa  
 Suomi Finland  
 T: +358 (0)9 5499 4500  
 F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com  
 www.tremco-illbruck.fi

**CT113****EPDM kontaktiliima****Tekniset tiedot**

Ominaisuus		Arvo
Koostumus		Synteettinen kumi ja hartsi
Tiheys	20°C lämpötilassa	0.82 g/cm <sup>3</sup>
Lopullinen tartuntalujuus		24-48 tuntia
Repeytymislujuus		50 N / 25 mm
Kuivumisaika	+20°C lämpötilassa, 60 % RH	noin 20 minuuttia
Säilytys		Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Lämpötilankesto		-20 °C - +80 °C
Käyttölämpötila		+5 °C - +35 °C