

Tehnički list

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Primer Butyl & Bitumen

Opis

ME901 Butyl & Bitumen Primer je polimerna otopina koja se nanosi četkom za korištenje s illbruck butilnim i bitumenskim trakama i membranama. Saznajte više danas.

06-02-2024 / V 1



Značajke i prednosti

- Poboljšava prianjanje trake/folije na hladnim ili vlažnim površinama
- Stabilizira nezdrave površine
- Poboljšava otpornost na vremenske uvjete na poroznim podlogama
- Kratko vrijeme sušenja
- Može se koristiti do -5°C

Svrha uporabe

Butyl & Bitumen temeljni premaz služi kao adheziv i temeljni premaz kod priprema podloge prije primjene butine i bitumenske vrpce.

Ambalaža

1 litra (12 u kartonu) i limenke od 5 litara.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu u originalnom pakiranju. Ne izlagati izravnim vremenskim utjecajima i UV-zračenju

Rok trajanja

12 mjeseci

Dostupna boja

Transparentna

Tehnički list

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Tehničke informacije

Temperature primjene	-5 °C i više
Kemijska bazna	sintetički kaučuk
Mehanizma stvrđivanja	sadrži otapala
Stope stvrđivanja	Vrijeme sušenja +20°C: oko 10 min. Vrijeme sušenja +5°C: oko 20 min. Vrijeme sušenja 0°C: oko 30 min. Vrijeme sušenja -5°C: oko 40 min.
Otvorena vremena	na +20°C: 8 sati.
Temperature skladištenja	od +5°C do +25°C

Priprema

Nije potrebna nikakva posebna priprema, no površine moraju biti čvrste. Najbolji rezultati postići će se na suhim površinama bez prašine i masnoće. Ostatke boje i sredstva za impregniranje potrebno je ukloniti s površine za lijepljenje.

Primjena

Temperatura primjene je između -5°C i +40°C. Nanesite ravnomjerno i pažljivo. Ako je potrebno zaštiti susjedne površine koje ne treba premazati temeljnim premazom. Nakon temeljnog premazivanja, površine moraju biti zaštićene od prašine, vlage itd. Uvijek skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži. Traka ili folija se mogu postaviti nakon otprilike 10 minuta na 20°C i nakon otprilike 40 minuta na -5°C. Nakon što je folija nanesena, spoj učvrstite pomoću valjka za šavove.

Područja primjene

ME901 Butyl & Bitumen Primer je polimerna otopina koja se nanosi četkom za korištenje s illbruck butilnim i bitumenskim trakama i membranama. Saznajte više danas.

Tekst o potrošnji

Pokrivnost će ovisiti o poroznosti podloge. Pokrivnost na grubim, poroznim materijalima bit će smanjena. Na temelju trake za nanošenje širine 40 mm, 1 litra će dati približno 100 do 200 dužnih metara.

Priprema podloge

Nije potrebna nikakva posebna priprema, no površine moraju biti čvrste. Najbolji rezultati postići će se na suhim površinama bez prašine i masnoće. Ostatke boje i sredstva za impregniranje potrebno je ukloniti s površine za lijepljenje.

Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Zaštitna oprema

KORISTITE U UVJETIMA DOBRE VENTILACIJE i osigurajte da se tijekom rukovanja i korištenja ovog proizvoda nosi sva preporučena zaštitna oprema. Za potpune sigurnosne preporuke pogledajte sigurnosno-tehnički list.

Tehnički list

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Molim pripazite

ME901 Butyl & Bitumen Primer ne može se premazivati jer može otopiti boje, lakove i neke vrste plastike. Preporuča se testiranje prije primjene kako bi se provjerila kompatibilnost. Informacije u ovoj podatkovnoj tablici mogu pružiti samo opće indikacije izvedbe u uporabi. Zbog uvjeta uporabe i primjene, koji su izvan naše kontrole i velikog broja različitih materijala, korisniku se savjetuje da testira i utvrdi prikladnost proizvoda za njegovu konkretnu primjenu. Primer zadržava visoku razinu ljepljivosti površine nakon sušenja. Izložena područja (koja nisu prekrivena trakom/membranom) mogu biti podložna sakupljanju prljavštine.

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.

Tehnički list

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Certifikacija

