

Fișa tehnică

PU700

STONE & WOOD ADHESIVE

Adeziv piatră & lemn

18-03-2025 / V 2

Descriere

Poliuretan monocomponent, cu întărire la umiditate.



Caracteristici și beneficii

- adeziv de înaltă rezistență
- aplicare la temperatură scăzută
- economie de timp la
- zidurile separatoare uscare rapidă
- manipulare ușoară
- aplicare 2 în 1 - cu pistol și tub aplicator

Scopul utilizării

Adezivul PU700 este un adeziv de înaltă rezistență pe bază de poliuretan modificat, destinat utilizării în construcții și industria lemnului. Este proiectat pentru lipirea diferitelor materiale, cum ar fi cărămizi, blocuri de beton aerat, blocuri de beton turnat, etc. PU700 este, de asemenea, potrivit pentru lipirea metalului, cauciucului, spumei rigide (styrodur, polistiren) și plasticului. Adezivul este ideal pentru lipirea de suprafață și detaliată. Pentru aplicare se folosește un pistol standard de aplicare sau un tub clasic.

Împachetare

750 ml - doză ml cu pai pentru pistol sau tub.

Termen de valabilitate

12 luni; loc rece și uscat (fără îngheț), poziție verticală

Depozitare

A se depozita la umbra, loc uscat, între +10°C și +25°C. Canistrele să fie pe verticală. Produsul este în canistră sub presiune. Verificați instrucțiunile de stocare, și nu aplicați caldura pe ele.

Fișa tehnică

PU700

STONE & WOOD ADHESIVE

Informații tehnice

Tip spumă		Pistolă
Clasificarea la foc	DIN 4102-1	B3
Fără aderență	EN 17333-3	8 min.
Timpul de încărcare		24h
Rezistența la tracțiune (uscat)	EN 17333-4	10500 kPa
Rezistența la temperatură (lung)		-40 / +90 °C
Rezistența la temperatură (scurt)		-40 / +130 °C
Limitele temperaturii ambientale		-5 / +35 °C
Limitele temperaturii dozei		+10 / +30 °C
Temperatura de depozitare		+10 / +30 °C
Termen de valabilitate (în cameră uscată și nedeschis)		12 luni

Preparare

Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf, grăsimi și murdărie. Șmirgheluiți suprafețele netede înainte de a aplica adezivul.

Aplicație

Agitați bine doza, de aproximativ 20 de ori înainte de utilizare.

Apoi înșurubați doza pe pistol sau tub cu supapa orientată în jos.

Aplicați întotdeauna adezivul doar pe o parte a materialului de lipit.

Imediat după aplicare, spuma începe să „cadă”.

Cantitatea de adeziv poate fi controlată de declanșator și prin reglarea șurubului de pe pistol.

Spuma extrudată formează un strat subțire de clei gălbui (aprox. 1 mm) după câteva secunde.

Așteptați până când spuma cade de pe cea mai mare parte, apoi uniți suprafețele lipite.

Vă rugăm să rețineți

Utilizați adezivul numai în încăperi bine ventilate. Este recomandabil să acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare. Adezivul nevindecat poate fi curățat cu soluția illbruck AA290 PUR sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. Când transportați cutii de spumă cu mașina, acestea pot fi depozitate numai într-o valiză sau într-un spațiu de depozitare. În niciun caz nu transportați cutii în cabina șoferului sau pe bancheta din spate. Consultați eticheta și Fișa de Securitate pentru mai multe informații.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Fișa tehnică

PU700

STONE & WOOD ADHESIVE

Măsurile de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.

Certificare

