

Flowfast Terrosso MF (3 mm)

Een naadloze, decoratieve, slijtvaste harsvloerafwerking, ontwikkeld voor drukbezochte winkelomgevingen die snel een nieuwe vloerafwerking nodig hebben.



- 1 Voorbereide ondergrond
- 2 Flowfast Primer, ingestrooid natuurlijk kwartzand
- 3 Flowfast MF Bodycoat, ingestrooid gekleurde vlokken
- 4 Flowfast MF Sealer



Snelle installatie:

Snel uithardende harsen die de bouwtijd verkorten.



Esthetisch aantrekkelijk:

Decoratieve vloerafwerking die zorgt voor een wauw-factor tijdens het belopen.



UV-bestendig:

Uitstekend bestand tegen uv-licht, waardoor vergeling tot een minimum wordt beperkt.



MMA-vrij:

Goed bestand tegen voetgangers is loopverkeer op rubberen wielen, krassen en vlekvorming.

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	C _{fl} -s1
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	
Bestand tegen temperaturen tot +70°C	
SLIJTVASTHEID	
EN 13892-5	RWA 1 (< 1 cm ³)
HECHTSTERKTE	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2.0 MPa)
STOOTVASTHEID	
EN ISO 6272-1	IR10 (10 Nm)
SLIPWEERSTAND*	
EN 13036-4 (Kwartzand 0,3-0,8)	Droog >40 laag slippotentieel Nat >40 laag slippotentieel

UITHARDINGSTIJD**	20° C
Lichte belasting	1,5 uur
Volledige belasting	2-3 uur
Volledige chemische uitharding	2-3 dagen

De bovenstaande cijfers zijn typische eigenschappen die bereikt zijn in laboratoriumtests bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid.

* De gladheid van vloermaterialen kan aanzienlijk veranderen door het installatieproces, na korte gebruikperiodes, door verkeerd onderhoud, slijtage op langere termijn en/of verontreiniging van het oppervlak (nat of droog). Getextureerde systemen worden aanbevolen om te voldoen aan de vereisten inzake slipweerstand voor natte omstandigheden en/of oppervlaktevervuiling (nat of droog). Neem contact op met onze technische afdeling voor meer informatie en specificaties.

**Uithardingstijden bij temperaturen tussen 0-30°C kunnen worden bereikt door de gebruikte hoeveelheid katalysator te wijzigen. Voor toepassingen buiten dit temperatuurbereik kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Tremco CPG Technische Dienst.

Standaard kleuren

Beige 112	Blauw 511	Crème 111	Donkergrijs 714
Lichtgrijs 711	Middengrijs 713	Rood 311	Signaal grijs 712

De toegepaste kleuren kunnen afwijken van de getoonde voorbeelden. Neem voor een volledige kleurenkaart en monsters contact op met uw plaatselijke Tremco CPG-kantoor.

Systeemspecificaties

Systeem	Flowfast BC Terrosso MF
Afwerking	Mat
Dikte	3 mm

Voorbereidende werkzaamheden en aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant.

Producten in dit systeem

Primer	Flowfast 110 Standard Primer MF @ 0,3-0,5 kg/m ²
Instrooiing	Natuurlijk kwartszand 0,3-0,8 mm: 0,3 kg/m ²
Bodycoat	Meng 1 gewichtsdeel Flowfast 209 Standard Binder MF met 2 delen LDE-vulmiddel en 3% FlowColour-pigment. Totale verbruik is 3,3 kg/m ² (voor ca. 2 mm)
Instrooiing	Mengsel van gekleurde vlokken @ 0,5 kg/m ² (vlokken van 1-3 mm of 5-7 mm)
Sealer	Flowfast 329 Flexible Seal MF @ 0,45-0,8 kg/m ² afhankelijk van het gewenste uiteindelijke oppervlakteprofiel

De opgegeven hoeveelheden hars en kwartszand zijn gemiddelde waarden. Het exacte verbruik is afhankelijk van de ondergrond. Deze hoeveelheden hebben betrekking op toepassing bij +20 °C.

Houd er rekening mee dat de hoeveelheid toe te voegen katalysatorpoeder afhankelijk is van de toepassingstemperatuur. Zie de TDS van het product voor meer informatie.

Ondergrond vereisten

De ondergrond van beton of dekvloer moet minimaal 25 N/mm² bedragen en vrij zijn van cementmelk, stof en andere verontreinigingen. De ondergrond moet droog zijn tot 97 % RV volgens BS8203 (6% op de TRAMEX-schaal).

Applicatie service

De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende applicateur met een gedocumenteerde kwaliteitsborgingsregeling. Voor bijzonderheden over onze erkende applicateurs kunt u contact opnemen met uw plaatselijk Tremco CPG-kantoor. Gedetailleerde toepassingsinstructies zijn op verzoek verkrijgbaar.

Onderhoud en reiniging

Regelmatig reinigen met een één- of tweekoppige roterende schrobzuigmachine in combinatie met een mild alkalisch reinigingsmiddel.

Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem wordt beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de noodzaak aan reparaties en onderhoud. Milieu- en gezondheidskwesties worden gecontroleerd tijdens productie en applicatie van de producten door Tremco CPG personeel en gedegen opgeleide applicateurs.

Belangrijk

Flowcrete producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder onze standaard 'Garantie voorwaarden en Algemene Verkoopvoorwaarden', waarvan kopieën op verzoek verkrijgbaar zijn. De garantie dekt geen geschiktheid, geschiktheid voor het doel of enige gevolg- of gerelateerde schade. Bekijk de garantie in detail voordat u de producten installeert.

*De gladheid van vloermaterialen kan aanzienlijk veranderen als gevolg van het installatieproces, na korte periodes van gebruik, door onjuist onderhoud, langdurige slijtage en/of verontreinigingen op het oppervlak (nat of droog). Gestructureerde systemen worden aanbevolen om te voldoen aan de vereisten voor Slipweerstand bij natte omstandigheden en/of verontreinigingen op het oppervlak (nat of droog).

**Uithardingstijden bij temperaturen tussen 0-30 °C kunnen worden bereikt door de hoeveelheid gebruikte katalysator aan te passen. Neem voor toepassingen buiten dit temperatuurbereik contact op met je lokale Tremco CPG technische afdeling

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. zijn gewaarborgd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder de standaard verkoopvoorwaarden waarvan kopieën op verzoek kunnen worden verkregen. Alle voorgestelde praktijk en/of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandsysteem (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vermeld, vormen slechts potentiële opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dergelijk opzicht.

Dit systeemblad is geschreven voor Tremco CPG Netherlands B.V. Raadpleeg altijd het technische team in uw regio voor specifieke details.