

Fiche technique

ME480

BUTYL TAPE BB

Ruban de butyle BB

23-05-2024 / V 1

Description

Membrane de classe de feu B en rouleaux, composée d'un film laminé sur lequel est appliquée une couche adhésive de caoutchouc butyle modifié, recouverte d'un papier siliconé.



Caractéristiques et avantages

- Classe d'incendie Euro B-s1, d0 selon EN 13501-1
- Résistant aux UV
- La couche adhésive reste flexible à des températures élevées et extrêmement basses et ne s'affaisse pas.
- Ne tache pas le substrat, de sorte que la couche adhésive ne se dessèche pas.
- Adhère à presque tous les substrats courants
- Ne nécessite aucun préchauffage avant ou pendant l'application
- Adhésion permanente
- Densité de vapeur très élevée, c'est-à-dire également étanche à l'eau et à l'air

Objectif de l'utilisation

Spécialement conçu pour les applications de construction nécessitant des performances ignifuges élevées (par exemple, les bâtiments de grande hauteur). S'applique comme imperméabilisation permanente, étanchéité à l'air, compartimentage et réparation des joints perméables à la vapeur dans la construction. Adhère à la plupart des matériaux de construction courants tels que le verre, l'acier, le béton, la pierre, le bois et l'aluminium.

Emballage

Largeur x épaisseur en mm | M/boîte | Rouleau/boîte | N° d'article

- 100 x 1,0 | 60 | 3 | ME480502387
- 150 x 1,0 | 40 | 2 | ME480502408
- 200 x 1,0 | 20 | 1 | ME480502468
- 300 x 1,0 | 20 | 1 | ME480502469

Préparation

- Les surfaces de collage doivent être propres, exemptes de graisse et d'autres contaminants susceptibles de nuire à l'adhérence.
- Les surfaces de collage doivent être stables et exemptes de pièces détachées. Veiller à ce que les résidus d'échantillons soient éliminés et à ce que les surfaces de collage trop rugueuses soient comblées (nivelées).
- Sur les supports très poreux (béton, béton cellulaire, plâtre, etc.) et sur les recouvrements de bandes de butyle, il est recommandé d'appliquer une couche de fond à l'aide du ME907 Butyl Primer NT.

Fiche technique

ME480

BUTYL TAPE BB

- Pour déterminer la largeur de la bande butyle BB ME480, la règle générale est la suivante : la largeur du joint plus 100 mm de surface adhésive (50 mm pour les deux côtés).
- Pour déterminer la longueur totale nécessaire, la règle générale est que la bande ME480 Butyl Tape BB présente un chevauchement aux joints d'au moins 25 mm.

Application

- Lors de l'application du ME907 Butyl Primer NT, laisser sécher pendant environ 30 minutes avant de commencer l'application du ME480 Butyl Band BB.
- Commencez par coller les ancrages du cadre et les coins pour travailler efficacement et gagner du temps.
- Appliquer le ME480 Butylband BB dans le sens des carreaux.
- Ne pas appliquer ME480 Butylband BB à des températures inférieures à +5°C sans mesures spéciales.
- Assurer une zone d'adhérence d'au moins 50 mm de part et d'autre des joints.
- Veiller à un chevauchement d'au moins 25 mm au niveau des raccords de la bande ME480 Butylband BB.
- Pressez fermement la bande à l'aide d'un rouleau presseur.
- L'adhérence se renforcera avec le temps.

Nota :

Pour les apprêts à base d'eau sur les châssis de fenêtres (réglables), nous recommandons d'effectuer d'abord un test d'adhérence.

Garantie

Les produits du système i3 d'illbruck sont garantis 10 ans.

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.

Fiche technique

ME480

BUTYL TAPE BB

Certificats

