

Technisch productblad

ME907

BUTYL PRIMER NT

Butyl Primer NT

10-10-2024 / V 3

Omschrijving

Een ééncomponent snel drogend transparant voorstrijkmiddel op basis van oplosmiddelen en synthetisch rubber.



Kenmerken en voordelen

- Verhoogt de hechtsterkte op poreuze en sterk zuigende ondergronden bij gebruik van ME407
- Butylband NT
- Kant-en-klaar, direct gereed voor gebruik

Toepassingsgebied

Wordt toegepast voor oppervlakte voorbereiding van poreuze en sterk zuigende ondergronden bij de applicatie van ME407 Butylband NT. Droogtijd: Ca. 30 minuten (afhankelijk zuiging/Rv)

Verpakking

Inhoud | Aantal/doos | Artikelnummer
Blik van 5 liter | 2 per doos | ME907329715

Technische informatie

Samenstelling	Synthetisch, oplosmiddelhoudend
Opslagtemperatuur	+5°C max. +30°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden
Reiniging	Spetters moeten direct verwijderd worden
Kleur	Kleurloos

Voorbereiding

- Hechtvlakken moeten schoon, vetvrij en vrij zijn van andere vervuilingen die een goede hechting kunnen beïnvloeden.
- Hechtvlakken moeten stabiel zijn en vrij zijn van losse delen.

Applicatie

- De maximale ondergrondtemperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C en niet lager dan 5°C.
- Niet aanbrengen op een natte of (licht)vochtige ondergrond.
- Het verdient de voorkeur om ME907 Butylprimer NT aan te brengen met een kwast.

Technisch productblad

ME907

BUTYL PRIMER NT

Voor het bepalen van de breedte maat van de toe te passen ME407 Butylband NT, geldt als algemene regel: de breedte van de voeg plus 100 mm hechtvlak (50 mm voor beide zijden). Voor het bepalen van de totaal benodigde lengte, geldt als algemene regel dat ME407 Butylband NT een overlapping heeft bij aansluiting onderling van ten minste 25 mm.

Droogtijd

Ca. 30 minuten (afhankelijk van de zuiging/Rv)

Verbruik

Per liter ca. 6 m² (afhankelijk van de ondergrond)

Let op

- Verwijderd houden van warmte, open vuur of vonken.
- Aanraking met de ogen en huid vermijden.
- Schadelijk bij inademing.
- Na het werk de handen wassen.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Gebruik handschoenen. Goed ventileren, niet roken en draag een veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het veiligheidsblad.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.



Tremco CPG Netherlands
B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland