

Teknisk datablad

# WP925

## WP925 Matacryl tackcoat no I

13-06-2024 / V I

### Beskrivelse

WP925 Matacryl Tackcoat No I er en modificeret bitumenklæber, der leveres i let håndterlige blokke. Den kræver mindre varme for at opnå den optimale påføringstemperatur. Den giver fremragende vedhæftningsevne og forbedret vandtæthed.

### Funktioner og fordele

- Varmebindende bitumen af høj kvalitet
- Øger forskydningsstyrken mellem lagene
- Let at påføre
- UV- og vejrbestandig
- Opvarmet i termostatstyret bitumenkedel
- Emballage, der smelter væk
- Lav varme kræves for at opnå brugbar temperatur

### Anvendelse Formål

WP925 Matacryl Tackcoat No. I anvendes som en klæbende tackcoat mellem Matacryl Waterproofing-membranen og slidlaget af sandasfalt (SA), varmvalset asfalt (HRA) eller støbeasfalt (MA) på brodæk.

### Emballage

Produktet leveres i 10 kg krympeindpakkede blokke (80 blokke pr. palle).

### Holdbarhed

Ubestemmelig, når den opbevares som anbefalet.

### Opbevaring

Opbevares på et køligt, tørt sted og i den oprindeligt lukkede emballage. Den optimale opbevaringstemperatur er +15 - +20 °C. Minimum/maksimum opbevaringstemperatur er +5°C/+40°C. Beskyt mod vejr og fugt/forurening.

### Certifikater

CE i henhold til EN1504-2 (når det bruges som en del af et komplet system)

### Teknisk information

Udseende

Sort bituminøs plade

### Ansøgningsbetingelser - Yderligere

Additional material properties to consider:  
Material softening point (BS EN1427) - 100 - 115 °C  
Penetration at +25 °C (BS EN 1426) - 8 dm  
Flash point (ASTM-D92) - +270 °C

### Forberedelse af substrat

Det matakrylssystem, der skal overfladebehandles, skal være tørt, rent og fri for støv og fedt. Eventuelle membranbelægnings skal være fuldt hærdede. Ved bredspartlede systemer skal al løs ballast fjernes omhyggeligt, før WP925 Matacryl Tackcoat No. I påføres.

Teknisk datablad

# WP925

## WP925 Matacryl tackcoat no I

### Blanding

Matacryl Tackcoat No. I skal brydes i små stykker, lægges i en bitumenpande og omrøres for at forhindre lokal overophedning. Der kan tilsættes mere, indtil der er nok smeltet klæbemiddel til påføringsstørrelsen, og bitumen når sin arbejdstemperatur på 200 °C. Vi anbefaler at bruge en termostatstyret kedel for at sikre, at bitumen ikke overophedes. Bemærk: Matacryl Tackcoat No. I må ikke opvarmes til mere end 220 °C.

### Anvendelse

Kun uddannet personale må bruge varm bitumen. Matacryl Tackcoat No. I hældes på og spredes hurtigt med en gummiskrabber for at give en kontinuerlig belægning på underlaget. Bær altid handsker og passende personlige værnemidler!

Det kan være nødvendigt at ændre de anvendte teknikker, så de passer til forholdene og kravene på stedet. For yderligere installationsdetaljer se vores applikationsmanual eller retningslinjer for Matacryl WPM-systemet under asfalt.

### Dæknings

Ca. 0,8 - 1,25 kg/m<sup>2</sup> (afhængigt af overfladeprofil og bølgethed).

### Garanti

Produkter fra Tremco CPG Denmark A/S er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med skriftlige instruktioner fra Tremco CPG Denmark A/S og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

### Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Følg de retningslinjer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der gælder for det sted, hvor applikationen anvendes. Se sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter for at få flere oplysninger.

### For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.