

## Rustik LE (8–12 mm)

Ett dekorativt system med inblandning av färgstark marmor eller natursten och lågemitterande epoxibindemedel.



- 1 Förberett underlag
- 2 Flowprime LE, bestrött med naturlig kvarts
- 3 Peran RC LE



### Dekorativt:

Dekorativ sten som används till golv eller gångvägar.



### Kemiskt beständigt:

Bindemedlet har hög beständighet mot te, kaffe, blekmedel och andra ämnen som orsakar fläckar.



### UV-beständigt:

Exceptionellt hög och långvarig beständighet mot gulning.



### M1-certifierat och hållbart:

Låg VOC-halt och låga VOC-emissioner, kan bidra till poäng i LEED.

### REAKTION VID BRAND

EN 13501-1 B<sub>fl</sub>-s1

### SLAGHÅLLFASTHET

EN ISO 6272 IR10 (10 Nm)

### VIDHÄFTNING

EN 1542 B2,0 (≥ 2,0 MPa)

### TEMPERATURBESTÄNDIGHET

Beständig mot ihållande temperaturer upp till 50 °C

### ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV PÅ VOC-EMISSIONER

Indoor Air Comfort GOLD: Godkänt  
M1: Godkänt | AGB/AgBB: Godkänt | BREEAM Int.: Föredömlig nivå

### GLIDMOTSTÅND

EN 13036-4 (typiska värden för 4-S glidgummi) Torrt > 40, låg glidpotential

HÄRDNINGSTID	10 °C	20 °C	30 °C
Lätt gångtrafik	36 tim	15 tim	12 tim
Full trafik	96 tim	72 tim	48 tim
Full kemisk härdning	12 dagar	7 dagar	5 dagar

Värdena ovan är typiska egenskaper som uppnås i laboratorietester vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

\*Golvmateriallets glidförmåga kan ändras markant på grund av läggningsprocessen, efter en kort användningstid samt på grund av otillräckligt underhåll, lång tids slitage och/eller ytföroreningar (våta eller torra). Strukturerade system rekommenderas uppfylla kraven på glidmotstånd under våta förhållanden och/eller med ytföroreningar (våta eller torra). Kontakta våra tekniska rådgivare för närmare information och specifikationer.

### Standardfärgkarta


#### Glamour



Red



Green



Black



Grey



Beige



White

#### Natursten



Light



Dark

De verkliga kulörerna kan skilja sig från exemplen ovan.

För en fullständig färgkarta och prover, kontakta närmaste Tremco CPG-kontor.

## Modellspecifikation

System	Rustik LE
Ytfinish	Blank
Tjocklek	8–9 mm (Natural Stone) 10–12 mm (Glamourstone)

Förberedelser och applicering i enlighet med tillverkarens anvisningar.

## Produkter som ingår i detta system

Primer	Flowprime LE100 vid 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Strösand	Natural Quartz 1,0–1,8 mm vid 0,5 kg/m <sup>2</sup>
Toppskikt	Peran RC LE vid 0,9 kg/m <sup>2</sup> blanda med Rustik Glamourstone/Natural Stone vid 16 kg/m <sup>2</sup>

Detaljerade appliceringsanvisningar och andra lackalternativ kan erhållas på begäran.

## Krav på underlaget

Underlag av betong eller golvmassa ska tåla minst 25 N/mm<sup>2</sup> samt vara fritt från cementhud, damm och andra föroreningar. Underlaget ska vara torrt med max 93 % R.F. samt fritt från tillskjutande fukt och grundvattentryck. På underlag med fukt över 93 % R.F. krävs två fullständiga skikt med Hydraseal DPM. Kontakta vår tekniska avdelning för närmare information.

## Installationsservice

Läggningen ska utföras av en auktoriserade entreprenör med dokumenterat kvalitetssäkringssystem. Kontakta närmaste CPG-kontor för en lista över våra auktoriserade entreprenörer. Detaljerade läggningsanvisningar kan erhållas på begäran.

## Skötsel, rengöring och underhåll

Rengör regelbundet med en kombiskurmaskin med en eller två roterande borstar och ett mildt, alkaliskt rengöringsmedel.

## Obs!

Rustik LE har avsevärt högre UV-beständighet än de flesta tillgängliga system som baseras på epoxibindemedel, men det finns inget hårdplastsystem som är helt färgbeständigt. Kulörförändringar orsakas av UV-ljus och värmenivåer i omgivningen och därför går det inte att förutsäga hur snabbt förändringarna sker. Detta märks mer på mycket ljusa kulörer, men påverkar inte produktens fysiska eller kemiska beständighet. Vi har strävat efter att använda kulörer i vårt standardsortiment som minimerar denna förändring. Produkter med starka färger (t.ex. hårfärgningsmedel och desinfektionsmedel för medicinskt bruk) och migration från gummidäck kan leda till permanent missfärgning av ytan. Kontakta vår avdelning för teknisk service för rådgivning.

## Miljöhänsyn

Det färdiga systemet bedöms vara ofarligt för hälsan och miljön. Den långa livslängden och den fogfria ytan innebär mindre behov av reparationer och underhåll. Miljö- och hälsoaspekterna övervakas av CPG:s personal och utbildade entreprenörer under tillverkning och applicering av produkterna.

## Viktiga hänvisningar

CPG:s produkter omfattas av en garanti mot material- och tillverkningsfel och säljs i enlighet med våra standardgarantivillkor som kan erhållas på begäran. Garantin täcker inte produktens lämplighet för något särskilt ändamål och inte heller följskador eller indirekta skador. Läs noga igenom garantivillkoren innan produkterna appliceras.

Tremco CPG:s produkter omfattas av en garanti mot material- och tillverkningsfel och säljs i enlighet med företagets standardgarantivillkor som kan erhållas på begäran. De arbetsmetoder eller läggningsanvisningar som föreslås för det sammansatta golv- eller väggssystemet (till skillnad från prestandadeklarationerna för enskilda produkter) och som förekommer i denna (eller annan) kommunikation från Tremco CPG är endast potentiellt möjliga alternativ och utgör eller ersätter inte professionell rådgivning. Tremco CPG rekommenderar att alla kunder konsulterar en kvalificerad oberoende fackman för rådgivning före beslut om utformning,läggning med mera.

Systemets datablad har sammanställts för Tremco CPG Sweden AB. Kontakta det tekniska teamet i ditt land för specifik information. [02/05/23, 01 SE]