

Popis

Pěnový zesíťovaný materiál s uzavřenými póry. Akrylové lepidlo s vynikající pevností ve smyku. Nanesené množství 70 g/m² na každé straně. Modrý krycí ochranný proužek PE fólie o tloušťce 80 µm.

Forma dodání

Barva

- Páska je dostupná v černé nebo bílé barvě

Provedení

- Tloušťky 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm a v šířkách od 6 do 1200 mm.

Technická specifikace

Vlastnost	Hodnota
Hustota pěny	54 kg/m ³
Pevnost v odlupu při teplotě 23 °C	26 N / 25 mm (kohezní lom: přetržení pěny)
Pevnost v odlupu při teplotě 70 °C	12 N / 25mm (kohezní lom: přetržení pěny)
Pevnost ve stříhu - (zátěž 1 kg, 25 mm × 25 mm; +23 °C)	>500 hodin (tloušťka 3 mm)
Pevnost ve stříhu - (zátěž 1 kg, 25 mm × 25 mm; +70 °C)	> 48 hodin (tloušťka 3 mm)
Teplotní odolnost	-20 až 100°C
Aplikační teplota	>10°C
Tvrdost Shore 00	55–67
Pevnost v tahu podélně	790 kPa ISO 1926
Pevnost v tahu napříč	590 kPa ISO 1926
Prodloužení při přetržení podélně	260%
Prodloužení při přetržení napříč	210%
Síla komprese - stlačení o 40%	140 Kpa
Síla komprese - stlačení o 50%	200 Kpa
Odolnost proti UV záření	dobrá
Skladování (při +20 °C, 65 % RV.V.)	2 roky

Příprava

- Všechny podkladové plochy musí být čisté, suché, hladké, odmaštěné a zbavené nečistot.

Zpracování

- Přílnavost je velmi rychlá a narůstá po dobu 24 hodin, proto pásku umísťte co nejpřesněji.
- V případě potřeby upravte polohu co nejrychleji.



TN136

PE páska pro zasklívání

Černá nebo bílá oboustranná polyethylenová pěnová páska, vhodná pro lepení široké škály hladkých povrchů včetně skla, PVC, hliníku, ošetřeného dřeva apod. Páska je opatřena polyetylénovým snadno oddělitelným modrým ochranným proužkem (linerem).

Hlavní výhody

- Schváleno pro použití se silikonovými těsnicími hmotami Dow Corning 791, 895 a 993
- Rychlá a čistá aplikace
- Možnost okamžité manipulace lepeného spoje

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333