

Műszaki adatlap

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Alapozó butyl és bitumen

23-02-2024 / V 1

Leírás

Ezt az alapozót ragasztási és alapozási segédanyagként is használják a megfelelő fogadófelület létrehozásához a butyl és bitumen szalagok rögzítésénél.



Tulajdonságok és előnyök

- Javítja a tömítőszalag vagy fólia tapadását hideg vagy nedves felületeken
- Megszilárdítja a fogadófelületet
- Javítja a porózus felületeken a tapadást
- Gyors száradás
- Akár -5 ° C hidegben is használható

Felhasználási cél

Ezt az alapozót ragasztási és alapozási segédanyagként is használják a megfelelő fogadófelület létrehozásához a butyl és bitumen szalagok rögzítésénél.

Csomagolás

Átlátszó, 1 vagy 5 literes kannában.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, időjárási hatásoktól védve, eredeti csomagolásban.

Szavatossági idő

12 hónap

Választható szín

Átlátszó

Műszaki adatlap

ME901**BUTYL & BITUMEN PRIMER****Műszaki adatok**

Alkalmazási hőmérséklet	-5°C és + 40°C között
Kémiai alap	szintetikus kaucsuk
Anyag	Solvent based synthetic rubber
Nyitvatartási idő	+20°C-nál: kb. 10 perc +5°C-nál: kb. 20 perc 0°C-nál: kb. 30 perc -5°C-nál: kb. 40 perc -10°C-nál: kb. 50 perc
Rendszer	oldószeres
Hőmérsékleti ellenállás	-30°C és + 70°C között

Előkészítés

A fogadófelület legyen száraz, por-, zsírmentes. A beton- és vakolatmaradványokat távolítsa el. Festékmарadványok, impregnáló anyagok nem lehetnek a fogadófelületen.

Alkalmazás

Az alkalmazási hőmérséklet -5 ° C és +40 ° C között van. Egyenletesen vigye fel az alapozót a fogadófelületre. Szükség esetén a szomszédos felületeket - amiket nem kell alapozni - maszkolja. A alapozás után óvja a felületet a portól, nedvességtől stb. Az alapozót tárolja mindig zárt flakonban. A szalagot vagy a fóliát kb. 10 perc elteltével helyezze a felületre 20 ° C esetén és kb. 40 perc elteltével -5 ° C esetén. Miután a fóliát leragasztotta, egy görgő segítségével egyenlegesse el.

Alkalmazási terület

Ezt az alapozót ragasztási és alapozási segédanyagként is használják a megfelelő fogadófelület létrehozásához a butyl és bitumen szalagok rögzítésénél.

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet a fogadófelület porozitásától függ. Egy 40 mm széles alkalmazáscsík esetén 1 l körülbelül 100 méterre elegendő.

Fogadófelület előkészítés

A fogadófelület legyen száraz, por-, zsírmentes. A beton- és vakolatmaradványokat távolítsa el. Festékmарadványok, impregnáló anyagok nem lehetnek a fogadófelületen.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlapot felhasználás előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Védőfelszerelés

CSAK JÓL SZELLŐ HELYISÉGEKBEN HASZNÁLJA, és ügyeljen arra, hogy a termék kezelése és használata során minden

Műszaki adatlap

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

javasolt védőfelszerelést viseljen. A teljes ajánlásért lásd a biztonsági adatlapot.

Megjegyzés

Az ME901 Eco Primer Butyl & Bitumen nem festhető, mivel feloldhatja a festékeket, lakkokat és néhány műanyagot. Alkalmazás előtt ajánlott tesztelni a kompatibilitást. A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az ezen adatlapon leírtak csak általános információként szolgálnak. Az alapozó száradás után is tapadós. A szabadon hagyott felületek (ha nem kerül rá szalaggal/fólia) könnyen szennyeződnek.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki adatlap

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Tanúsítványok

