

Tuote

Termoplastinen, vahva ja läpikuultava PVAc puuliima sisäkäyttöön.

Väri

Läpikuultava kuivuneena

Pakkaus

750 ml muovipullo

Esityöt

- Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat.

Käyttöohjeet

- Ravista liimapulloa huolellisesti
- Levitä siveltimellä, lastalla, telalla tms. kummallekin kappaleelle liimauksen lujuuden maksimoimiseksi
- Liiman levittämisen jälkeen, aseta kappaleet puristukseen tai painon alle

Puhdistus

Kovettumaton liima puhdistetaan vedellä

Huomaa / Rajoitukset

Liima ei sovellu käytettäväksi hyvin kylmässä tai käytettäväksi kosteille pinnoille. Alin käyttölämpötila on +10 °C.



WD205

Puuliima sisäkäyttöön



Käyttötarkoitus

Soveltuu yleiskäyttöiseksi puusepän liimaksi, puun liimaukseen sisätiloissa esim. huonekalujen, puisten listojen, liitosten jne liimaukseen. Hyvä tarttuvuus myös pahviin ja kartonkiin. Soveltuu myös askarteluliimaksi.

Yhteenveto eduista

- Läpikuultava
- Vahva, nopeasti kovettuva liima sisäkäyttöön
- Täyttää standardin EN 204/205 (D2) vaatimukset

Tekniset Tiedot

Ominaisuus		Arvo
Tiheys		1,1
Kuiva-ainepitoisuus		noin 45 %
Avoin aika	Lämpötilan ollessa +20 °C	n. 10 minuuttia
Puristusaika	Lämpötilan ollessa +20 °C	5 - 10 minuuttia
Jos puu on kovaa, ei-huokoista laatua, puristusaika kaksinkertaistuu		
Säilytys		Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C.
Säilytysaika		
Lämpötilankesto	Täysin kovettuneena	-30 °C - +80 °C
Käyttölämpötila		Vähintään +10 °C

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten

mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta. Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.


tremco illbruck international GmbH sivuliike Suomessa

Vanha Porvoontie 238
 1380 Vantaa
 T: +358 (0)9 5499 4500
 F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.fi