

Material

Spumă poliuretanică monocomponentă, care se întărește la umiditate, cu agent de suflare fără HFC (hidrocarburi parțial fluorurate).

Executie

FM330 este furnizat în doză de 880 ml pentru aplicarea cu pistol sau țeavă de aplicare 2 în 1. Culoarea spumei: alb

Livrare

Nr. articol	Forma de livrare	Conținut în ml	Nr. doze în cutie
343259	doză reciclabilă	880	12 doze
fără mănuși			

Date tehnice

Proprietăți	Norma	Clasificarea
Clasa de foc	DIN 4102-1	B3
Temperatura cutiei		de la +5°C la +30°C
Temperatura de procesare 5)		de la -3°C la +35°C
Densitate 3)	LAB 015	15 - 25 kg/m ³
Formarea crustei 1)	FEICA TM1014	cca. 10 Min.
Se poate tăia 1)	FEICA TM1005	cca. 45 Min.
Întărire completă		cca. 24 ore
Randament	FEICA TM1003	40 l
Conductivitate termică	EN12667	0,036 W/(m ·K)
Rezistență la tracțiune	ISO 527	65 kPa
Alungire la rupere	ISO 527	50%
Tensiunea de comprimare la 10% compresiune	FEICA TM1011	11 kPa
Rezistența la forfecare	FEICA TM1012	54 kPa
Deformare maximă admisă	FEICA TM 1013	50%
Clădire și renovare ecologică Rezistența la temperatură	baubook	Produktindex: 8691 ax -40°C la +130°C
Absorbția de apă 4)	EN 1609	0,2 kg/m ²
Termen de valabilitate		24 luni
Depozitare		rece, uscat, vertical și fără îngheț

1) Informațiile depind de temperatura și umiditatea respective

2) Umeziți bine substratul

3) Densitatea în vrac după umezire

4) 0,2 kg apă/m² suprafață de contact cu spumă

5) Mediul



FM330

PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Spuma elastică Perfect PRO



Această spumă PUR monocomponentă este potrivită pentru umplerea, izolarea rosturilor la ferestre, uși și fațade. Nu este potrivită pentru aplicații B1, cum ar fi ETICS adecvat. Datorită elasticității ridicate, poate absorbi mai bine mișcările elementelor. Aderă excelent la substraturile standard de construcție.

Avantajele produsului

- Elasticitate > 50%
- Spumă de iarnă de la -3°C
- Izolație fonică ridicată de până la 60 dB
- Rezistent la mușcări, căldură și apă
- Înregistrat în baza de date pentru construcții și renovări ecologice

Pregătirea

- Substraturile trebuie să fie curate și stabile. Îndepărtați particulele libere, praful și grăsimea.
- Umeziți suprafețele de aderență înainte de spumare.
- Acoperiți suprafețele adiacente, precum pereți și podele din zona de lucru.

Prelucrare

- Agitați puternic recipientul de cel puțin 20 de ori înainte de fiecare utilizare.
- Scoateți capacul de siguranță și înșurubați doza în pistol. Cantitatea de descărcare este dozată prin acționarea declanșatorului și a șurubului de dozare de pe pistol. Când utilizați tubul AA210, montați-l pe supapă și rotiți-l cu 90° înainte de utilizare. Cantitatea de descărcare este dozată prin apăsarea pârghiei supapei.
- Dozați spuma cu moderație. Procesati spuma în șiruri. În special pentru rosturi și cavități de peste 30 mm, umpleți straturi și umeziți între ele.
- Cu toate acestea, trebuie să fiți atenți ca substraturile să nu fie înghețate.
- Temperatura optimă a dozei este de 20°C, la temperaturi mai scăzute este de așteptat un randament mai mic al spumei.
- La spumarea componentelor deformabile, de exemplu, pervazurile ferestrelor sau ramele ferestrelor, este necesar să se asigure că componentele sunt suficient de bine ancorate.
- Nu expuneți spuma la intemperii pentru perioade lungi de timp deoarece nu este rezistentă la UV.
- Tăiați orice exces de spumă după întărire.

Curățare

Spuma neîntărită poate fi îndepărtată cu AA290. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic cu un instrument adecvat. Înainte de curățare, asigurați-vă că suprafața este rezistentă la solvenți. Curățați bine pistolul cu spumă cu AA290 după utilizare.

Măsuri de securitate

Consultați cea mai nouă versiune a fișei cu măsuri de securitate.

Certificate



Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com