

Technisch productblad

## LD702

### ACRYLIC INTERIOR SEAL

#### Acrylaatkit

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Een plasto- elastische, verfverdraagzame afdichtingskit op basis van een acrylaatdispersie. LD702 biedt een goede hechting op ondergronden als beton, metselwerk, gipsplaten, polystyreen, hout, PVC en behandelde metalen.



#### Kenmerken en voordelen

- Reukloos
- Goed overschilderbaar (DIN 52452-4, A1 & A2)
- Goede hechting op vele ondergronden
- Goede verwerkbaarheid
- Geringe krimp

#### Gebruiksdoel

Bijzonder geschikt voor het binnenhuis afdichten van scheuren in beton, pleister- en metselwerk, het afdichten van kleine aansluitvoegen bij houten kozijnen aan beton en steenachtige ondergronden en het afdichten van voegen bij trappen, plinten, plafonds en wanden. Niet geschikt voor dilatatievoegen.

- De doorharding wordt vertraagd bij lage temperaturen en hoge (lucht)vochtigheid.
- LD702 Acrylaatkit is niet geschikt voor afdichtingen tussen glas, natuursteen, dilatatievoegen in hoogbouw en voegen met continue waterbelasting.

#### Verpakking

310 ml koker 20 stuks/doos

Andere kleuren of leveringsvormen op aanvraag.

#### Technische informatie

Samenstelling		Acrylaatdispersie
Dichtheid	DIN 52451-A	1,65 g/cm <sup>3</sup>
Ontvlambaarheidsklasse	EN 13501 part 1	E klasse
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)	bij 10 mm dikte	sd = 35 m
Waterdampweerstandsfactor (μ)		μ = 3500
Verzakings	ASTM 2202	< 2 mm
Filmvormingstijd		ca. 10 min

Technisch productblad

## LD702

### ACRYLIC INTERIOR SEAL

#### Technische informatie

Temperatuurbestendigheid (korte)	Kortstondig	-20°C tot +75°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +35°C
Shore A Hardheid	DIN 53505 28d	24
Maximaal toelaatbare vervorming		totaal 7,5 %
CE-markering	ISO 11600 EN 15651 part 1	F-7,5 P F-INT
Emissie classificatie	Eurofins binnenlucht comfort GOLD	EC1+ / A+ / AgBB/ABG /
De van de opslagtemperatuur		+5°C tot +35°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden
Kleur		wit
Uithardingstijd		7 dgn

Alle waarden gelden bij een temperatuur van 23°C en een RLV van 50%

Extra lange houdbaarheid door de stabiele formulatie, mits ongeopend en in de originele verpakking. Bescherm tegen vorst.

#### Oppervlaktevoorbereiding

Een PE steunstaaf wordt aanbevolen onder de voeg om ervoor te zorgen dat de kit slechts op twee oppervlakken wordt aangebracht.

#### Voorbereiding

- De ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn en geschikt te zijn voor een goede hechting.
- Om tot een optimale opbouw van de kitvoeg te komen kan PR101- of PR102 rugvulling toegepast worden.
- Tijdens de gebruiksfase, mag de maximale vervorming (MTV) niet overschreden worden.
- Ten aanzien van de dimensionering adviseren wij de volgende breedte diepte verhoudingen: tot 10mm, 1:1 en van 10mm tot 25mm kan 2:1 aangehouden worden.
- Op minerale en poreuze ondergronden kan door middel van een grondlaag van 1 deel Acrylaatkit en 4 delen water, een hechtverbetering bereikt worden.

#### Applicatie

- Bereid de ondergrond voor aan de hand van de voorbereidings voorschriften.
- Snij de spuit nozzle af op de gewenste breedte.
- Plaats de koker in een passend pistool (hand-lucht of electrisch).
- Breng de kit aan zonder luchtinsluiting.
- Afwerken dient voor huidvorming te gebeuren. De kit dient voldoende afgeschermd te worden tegen vochtinwerking, tot een solide huid is gevormd.
- Voor een goede afwerking bevelen wij u aan de kit enigzins te bevochtigen met water, gebruik zeker géén gladmaker.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de voegranden af te plakken met een geschikte tape. De tape dient voor de huidvorming verwijderd te worden.
- LD702 is niet geschikt voor gebruik in sanitaire ruimtes en op ondergronden van natuursteen, bitumen, ongecoat metaal of ondergronden welke plastificeerders bevatten.
- Vermijdt continue waterbelasting.

Technisch productblad

## LD702

### ACRYLIC INTERIOR SEAL

#### Gereedschap reinigen

Verse nog niet ge vulkaniseerde acrylaat kan met water verwijderd worden. Voor ondergronden en gereedschappen waarop resten van de kit zijn achtergebleven, bevelen wij de AA292 Reinigingsdoekjes aan. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.

#### Let op

- Ondergrond die bitumen, teer of weekmakerhoudende kunststoffen (EPDM, butyl, zachte PVC etc.) bevat, kan leiden tot verkleuring en/of onthechting.
- Toepassing op onder spanning staande materialen kan leiden tot(haar)scheuren.
- LD702 is niet geschikt voor constructieve beglazing, aquariumbouw en medicinale of farmaceutische doeleinden.
- Bij contact met sterke chemicaliën, lijm, andere kit of bij gebrek aan UV kan vergeling optreden.
- LD702 is overschilderbaar met de meest voorkomende alkyd- en watergedragen verfsoorten. Wij adviseren de droging en verdraagzaamheid wel altijd vooraf te testen. Omdat verf altijd minder flexibel is dan kit kunnen er scheuren in de verflaag ontstaan.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

**LD702**

**ACRYLIC INTERIOR SEAL**

**Certificering**

**UK  
CA**