

Technický list

ME356

ADHESIVE TAPE A1

Samolepicí bílá fólie A1

02-04-2025 / V 2

Popis

Samolepicí fólie z bílé skelné tkaniny se používá pro lepení a utěsnění spojů a překrytí membrán, čímž vytváří systém třídy reakce na oheň A1 s definovanými membránami illbruck (ME055).



Přednosti produktu

- Vysoká lepidlost
- Při použití s ME055 dosahuje vytvořený systém třídy reakce na oheň A1
- Snadná aplikace
- Zesílená skelnými vlákny
- UV stabilní po dobu 3 měsíců

Účel použití

Jednostranně lepicí fólie se využívá k utěsnění spojů a překrytí membrán pro vnější použití. Nabízí vysokou vodotěsnost a vzduchotěsnost, vhodná pro použití s membránou ME0055 pro dosažení třídy reakce na oheň A1 podle EN 13501-1.

Balení

Dostupná v rolích 75 mm x 25 m

Skladování

+5°C až +25°C

Technická specifikace

Tloušťka		0,3 mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	A1 v kombinaci s membránou ME055
Odolnost proti protřžení	EN13859-1 Annex B	Podélně: >300N/50 mm (podélně); Příčně: >350 N/50 mm
Pevnosti v odlupu	EN 12316-2	14 N/50mm po 72 hodinách na ME055
Aplikační teplota		od +5 °C do +40 °C
Prodloužení při přetržení	EN 12311-1	Podélně: 5%; Příčně: 4%
Teplotní odolnost		-30°C až +90°C

Dodatečné informace

Informace jsou poskytovány na základě našich nejlepších znalostí a vyhražujeme si právo na změnu receptury produktu kdykoliv. Kupující by měli vyžádat nejaktuálnější informace o produktu. Za aplikaci a podmínky během aplikace neneseme

Technický list

ME356

ADHESIVE TAPE A1

odpovědnost, ta leží na uživateli. Za informace poskytnuté v tomto technickém listu nepřebíráme odpovědnost. Dodávky se řídí výhradně našimi obecnými dodacími a platebními podmínkami.

Aplikace

- Povrch pro aplikaci musí být suchý a zbavený oleje, mastnoty, prachu a jiných nečistot, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu spoje.
- Neaplikujte na zmrzlé povrchy.
- Odstraňte ochrannou fólii a přiložte ME356 k spoji membrán s doporučeným minimálním překrytím 30 mm.
- Pásku pečlivě přitlačte rukou nebo s použitím přitlačného válečku, aby nedocházelo k tvorbě vzduchových bublinek.
- Překrytí by mělo být vždy orientováno ve směru odtoku vody.