

Popis

Polymer na bázi syntetického kaučuku.

Forma dodání

- 600 ml - salám



Technická specifikace

Vlastnosti	Klasifikace
Báze	syntetický kaučuk
Systém	fyzikální schnutí
Objemová hmotnost (při 20 °C)	cca 1.1 g/cm ³
Vytvoření povrchové slupky	10 minut
Rychlost vytvrzování	2-4mm/24 hod. (při 20 °C, 60% RH)
Spotřeba	7.6 m (při housence o průměru cca. 10 mm)
Tvrdost - Shore A	cca 30
E-Modul (100%)	0.5 N/mm ²
Elastické zotavení	90%
Aplikační teplota	+ 5 °C až + 30 °C
Skladovací teplota	+ 5 °C až + 30 °C
Teplotní odolnost	-20 °C až + 80 °C
Doba skladování	12 měsíců

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Pro odmaštění fólie a podkladu lze použít produkt AA404.

Zpracování


- Lepidlo je určeno k nanášení v housenkách o průměru cca 10 mm na jednu z připravených ploch.
- Pro správné usazení, následně přiložené fólie, použijte přítlačný váleček.
- Finální šířka lepeného spoje po přitlačení ploch by měla být 2-3 cm. V případě širších a delších, těžších pásů fólií je třeba dočasné fixace např. lepicí páskou do doby, než dojde k dostatečnému ztuhnutí lepidla, případně zvětšit šíři lepeného spoje.
- Fixace fasádních fólií k asfaltové lepence nebo PVC fólii musí být provedena přes vložený kovový pás. Tímto bude zajištěna dobrá pevnost spoje a minimalizuje se riziko nekompatibility OT015 lepidla na těchto podkladech.
- Pro aplikaci materiálu je k zapotřebí vytlačovací pistole, řezák popř. stěrky.

Důležité upozornění

Díky obsaženým chemikáliím není lepidlo vhodné pro aplikace na polystyren. Při práci nekuřte. Používejte pouze v dobře odvětraných prostorech.

OT015

Fasádní lepidlo



Lepidlo na fólie je speciálně určené pro kontaktní lepení fólií illbruck ME220 a ME210 navzájem a k podkladům jako jsou hliník, ocel, pozinkovaný plech, dřevo, tvrdé PVC či jiné neporézní materiály. Vytvořený spoj výtečně odolává, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.

Hlavní výhody

- **Excelentní odolnost vůči stárnutí**
- velmi snadná, rychlá a přesná aplikace
- excelentní pevnost spoje
- výborná odolnost vůči stárnutí
- dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333