

Teknisk datablad

# OS110

## GENUINE LINSEED OIL PUTTY

Ægte linoliekit

24-06-2024 / V 1

### Beskrivelse

Ægte linoliekit er fremstillet af rå linolie og kridt. Glat og let at arbejde med tekstur.



### Funktioner og fordele

- Baseret på rå linolie og kridt
- Kan overmales
- Glat og let at arbejde med pasta

### Anvendelse Formål

Glasering, konventionel tryk- og foldekit til glasering i trærammer.

### Emballage

- 500g burkar (12/karton)
- 5 kg hink
- 10 kg hink

### Tilgængelig farve

I nærheden af NCS, Beige S1005-Y 20 R

### Opbevaring

Ved +5°C til +25°C

### Teknisk information

Af densitet		Ca 2,1
Grammatur	Tørt indhold	100%
Anvendelsestemperatur		+5°C til +25°C
Tørretids		7 dage. Udendørs tørrer kittet hurtigere.
Temperaturmodstand		< +70°C
Af opbevaringstemperatur		+5°C til +25°C

Teknisk datablad

## OS110

### GENUINE LINSEED OIL PUTTY

#### Teknisk information

Opbevarings

24 måneder i uåbnet emballage

#### Forberedelse af substrat

Ubehandlet eller trykimprægneret træ skal grundes, og ydersiden af buen skal behandles, så træet ikke absorberer fugt.

#### Tilberedning

Glasfalse, glaslister og glas skal være tørre, rene og fri for fedt. Glasarbejde må ikke udføres ved temperaturer under +5 °C, medmindre kontaktfladerne først er opvarmet eller tørret. Ubehandlet eller trykimprægneret træ skal grundes, og ydersiden af buen skal behandles, så træet ikke absorberer fugt. Bejdsebehandlet træ skal vedligeholdes hvert eller hvert andet år, og det er ikke tilstrækkeligt at dyppe grundingen.

#### Anvendelse

- Dobbeltkittede vinduer skal overfladebehandles straks på stedet efter montering.
- Efter nogen tid kan der opstå revner i kittet. Det er ikke en materialefejl, men resultatet af utilstrækkelig barrieregrundering, som gør det muligt for træet at absorbere olien fra kittet.
- Vær derfor forsigtig med barriereprimeren.

#### Dæknings

Alkyd-, linolie- og akrylmaling fungerer. Overmaling skal ske, når spartelmassen er tørret. Linoliemaling kan med forsigtighed bruges umiddelbart efter spartling. Mal spartelsømmen og 2 mm ud på glasset.

#### Rengøring af værktøj

Fjern pletter af linolie, og rengør værktøj med rensebenzin

#### Forbrug Tekst

1 kg til ca. 10 meter fyldt spartelsøm

#### Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Teknisk datablad

**OS110**

**GENUINE LINSEED OIL PUTTY**

## **Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger**

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

## **For teknisk service**

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.