

Beskrivelse

Et kraftig "allround-lim" på polykloroprenbase. Varmeraktiverbart, vanntett løsemiddellim til dobbeltsidig liming.

Farge

Beige

Emballasje

300 ml boks (12 stk./kartong)

Klargjøring

- Tørk og rengjør flatene. Støv, gammel maling eller andre løse lag samt olje, fett og voks må fjernes nøye.
- Rubb lær, gummi osv. PVC-materialer vaskes rene for myknere.

Påføring

- Rør om limet godt, og stryk det jevnt ut på begge flatene. Vi anbefaler ca. 0,25 l/m². Imidlertid må limmengden alltid tilpasses materialet.
- Ved liming av PVC kreves det ingen spesiell forhåndspåføring.
- Ved liming av sugende materialer kan det kreves to påføringer.

Liming uten varmeaktivering

La limet tørke, til løsemiddelet har fordampet og limflatene føles klebrige. Etter ventetiden legges komponentene sammen og presses i 20 til 30 sekunder.

Liming ved varmeaktivering

For å aktivere limfilmen kreves det en overflatetemperatur på +80 C°. Dette skjer ved infrarød varmeaktivering med en lampeavstand på ca. 20 cm i 2–3 minutter. Materialet monteres umiddelbart etter aktivering. Presstiden økes til 10–15 sekunder ved et trykk på 3 kg/cm². Vente- og åpentiden avhenger av materialvalg, luftfuktighet og temperatur. Materialene kan håndteres straks etter sammenpressing.

Rengjøring

Tynner

Begrensninger

Materialer med lav overflatespenning, f.eks. polyeten, kan ikke limes. Liming av celleplast.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



CT050

Kontaktlim



Bruksområde

Til liming av PVC-lister og -profiler, tre, finer, trefiberplater, metallplater, glass, lær, gummi (prøv først) og andre materialer mot så godt som alle underlag.

Karakteristiske egenskaper

- Vannfast
- Sterkt
- Hurtigherdende
- Varmeraktiverbart

CT050

Kontaktlim



Teknisk informasjon

Tetthet	0,9
Viskositet	2.300 ± 1%
Forbruk	Ca 0,25 lit/m ²
Tørrstoffinnhold	Ca 23,5%
Tørketid	Uten varmeaktivering: 20-30 sekunder Med varmeaktivering: 10-15 sekunder
Lagring	Ved +10 °C til +20 °C.
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Forbruk	Ca 0,25 lit/m ²
Temperaturbestandighet	-30°C til +70°C

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se