

Teknisk datablad

SB014 MASTIC SEAL

Utefuge

29-04-2026 / V 2

Beskrivelse

Myk, plastisk, oljebasert fugemasse til utendørs bruk. Danner en beskyttende hinne som hindrer fugemassen fra å tørke ut, og bevarer den plastisk ved riktig dimensjonering. Enkel å påføre, luktsvak og overmalbar



Teknisk datablad

- Enkel å påføre
- Siger ikke
- Luktsvak
- God vedheft, også til porøse betongflater
- Overmalbar
- Huddannende, stivner ikke
- I samsvar med klasse 12.5 P

Bruksområde

Tetting av utendørs fuger med små fugebevegelser og/eller svake fugekanter, f.eks. porøse og melete betongoverflater. Utmerket vedheft til tre, metall, gips, murstein og betong uten primer. Egner seg også til skjulte fuger innendørs, såkalte diffusjonstettinger rundt dører og vinduer og til tetting av rør og avløp.

Emballasje

300 ml kassett (12 stk./kartong)

Farge

Det tilstøtende NCS-fargenummeret er angitt som en veiledning for fargene.

Benhvitt (NCS S 0502-Y)

Svart (NCS S 9000)

Grå (NCS S 4502-B)

Brun (NCS S 2070-Y50R)

Tilgjengelig farge

Off-white (NCS S 1002-Y)

Holdbarhet

36 måneder

Teknisk datablad

SB014

MASTIC SEAL

Oppbevaring

Tørt og skyggefullt, +5 °C til +25 °C

Sertifikater og godkjenninger

Svanen listed

Teknisk informasjon

Densitet		1,65 – 1,75 g/cm ³
Uv-motstand		Ingen funksjonshemming, selv om fargen på fruktkjøttet kan endre seg over tid.
Påføringstemperatur		+5°C til +50°C
Bevegelsesevne		0.125
Temperaturmotstands		-25 °C til +70 °C (kortvarig +90 °C)
Lagringstemperatur	[°C]	+5°C til +25°C
Lagring		24 måneder i uåpnet emballasje

Retningslinjer for bruk

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Forberedelse

Kontaktflatene skal være glatte, tørre, rene og fri for stoffer som er skadelige for fugemassen og vedheftingen, som f.eks. olje, voks, beskyttelseslakk osv.

Puss- og betongflater med løse eller melete kontaktflater børstes rene og grunnes med f.eks. oljemaling.

Nye betongoverflater må tørke i minst 28 dager for å være alkalifrie.

Fuger avrettes med en avrettingslist som komprimeres 25 % for å passe til fugen. Bunnlisten plasseres slik at dimensjoneringen av fugemassen blir riktig.

Beskytt eventuelt tilstøtende overflater med tape.

Påføring

Massen egner seg best som diffusjonsåpen fugemasse rundt vinduer og dører i tildekkede/skjulte fuger.

Fugemassen påføres kontaktflatene med en hånd- eller trykkluftsprøyte.

Avslutt med en tetningspinne dyppet i linolje, white spirit eller svak såpeløsning.

Følg dimensjoneringstabellen for plastmasser for å dimensjonere fugen riktig.

Teknisk datablad

SB014

MASTIC SEAL

Dekningsgrad

Med oljebasert maling etter at fugemassen har tørket på overflaten.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøy og søl med lakknafta.

Vennligst merk

Ikke egnet for:

- Bevegelsesfuger i betongelementer og/eller fasader.
- Skjøter rundt aluminiumsskillevegger. Fuger i inngangspartier og på bakkenivå.
- "Fart-sikre" fuger. gulvfuger
- Miljøer som utsettes for løsemidler, bensin og oljer.
- Overflater belagt med bitumen eller asfalt. Naturstein, marmor og tapet kan misfarges.
- Takplater av PVC, polykarbonat eller akrylplast.
- Nystøpt betong (vent 28 dager til alkaliene på overflaten har forsvunnet).

Vær oppmerksom på at fugemassen, når den er riktig dimensjonert, ikke herder helt, men at det bare er overflatelaget som danner en film, og at fugemassen dermed forblir relativt myk. Den bør derfor ikke plasseres slik at mennesker og dyr kan komme til, da den lett kan gå i stykker. Overflaten risikerer å samle støv og andre partikler over tid.

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30



Teknisk datablad

SB014

MASTIC SEAL

Tørketid

ved 23 °C og 50 % RF. Huddannelse innen 12 timer. Ved riktig dimensjonering skal fugemassen ikke herde, men forbli plastisk under overflatehuden.