

Teknisk datablad

FM310

Fugeskum Pro

Helår Pro

29-04-2024 / V 1



Funktioner og fordele

Emballage

750 ml flaske (12/karton)

Opbevaring

Opbevares opretstående og tørt i op til 24 måneder i uåbnet originalemballage ved +10°C til +30°C.

Se udløbsdatoen på emballagen (EXP).

Aerosolemballage, må ikke udsættes for temperaturer over +50°C.

Holdbarhed

24 måneder

Tilgængelig farve

Grøn

Certifikater

EC1+ EPD,

Teknisk datablad

FM310

Fugeskum Pro

Teknisk information

Skumtype		Skumpistol
Brandklassificerings	DIN 4102-1	B3
Tack Free-	EN 17333-3	10 min.
Af skæretid (min.)	EN 17333-3	45 min.
Indlæsningstids		24h
Udbytte baseret på nettovægt (kasse)	EN 17333-1	46 L
Fyld leddet op til en		80%
Trækstyrke (tør)	EN 17333-4	97 kPa
Trækstyrke (våd)	EN 17333-4	106 kPa
Skubstyrke (tør)	EN 17333-4	51 kPa
Skubstyrke (våd)	EN 17333-4	45 kPa
Termisk ledningsevne	EN 12667	36 mW/m.K
Kompressionsbestandighed @ 10 % (tør)	EN 17333-4	44 kPa
Kompressionsmodstand ved 10 % (våd)	EN 17333-4	37 kPa
Vandabsorptions	EN 1609	0.2 (kg/m2)
Temperaturmodstand (lang)		-40 / +90 °C
Temperaturmodstand (kort)		-40 / +130 °C
Grænseer Omgivelsestemperatur		-10 / +35 °C
Grænser for beholdertemperaturen		+10 / +30 °C
Af opbevaringstemperatur		+10 / +30 °C
Holdbarhed (i tørre rum og uåbnet)		24 måneder

Beskyttelsesudstyr

Sørg for god ventilation, og sørg for, at alle anbefalede værnemidler bæres under håndtering og brug af dette produkt. For fuldstændige anbefalinger, se sikkerhedsdatabladet.

Tilberedning

Kontaktflader skal være rengjorte for fedt, sand, støv osv.

Fugt kontaktfladen med vand (blomsterspray) før opskumning (gælder ikke ved arbejde i minusgrader).

Dæk de omgivende overflader.

Rengøring af værktøj

Uhærdet skum fjernes med AA290 Foam Remover. Hærdet skum fjernes mekanisk, f.eks. med en skarp kniv.

Bemærk venligst

- Anbefales ikke til silikone, teflon, polyethylen og olierede overflader.
- Ikke egnet til bevægelsesfremkaldende samlinger.
- Må ikke udsættes for UV-eksponering.
- Hvis produktet skal bruges over flere dage/uger, anbefales det at bruge en skumpistol.

Teknisk datablad

FM310

Fugeskum Pro

- Angivne temperaturer bruges som en indikation, da skumbarheden også afhænger af luftfugtighed, flasketemperatur, flaskens alder, og om der bruges en skumpistol.
- Det bedste resultat ved stuetemperatur opnås ved at opvarme kolde flasker eller afkøle varme flasker i postevand til stuetemperatur.
- Påføring af hybridskum ved koldere temperaturer kan resultere i ændrede egenskaber.
- Luftfugtigheden falder normalt med temperaturen, kemiske reaktioner har en tendens til at blive langsommere, når temperaturen falder, og den flydende PU-polymer i dåsen bliver mere tyktflydende, når den er kold.
- Den ideelle omgivelsestemperatur til påføring af PU-skum er 20 °C, men ved temperaturer på -10 °C kan udbyttet falde med 40 %, og hærningstiden kan øges ca. 10 gange.
- Under koldere forhold bliver skummet mere skørt, kan udvide sig mindre og kan udvikle sig langsommere med større celler, hvilket kan påvirke dets isoleringsegenskaber og generelle ydeevne.
- Når temperaturen stiger igen, vender skørheden og fleksibiliteten tilbage til normal ydeevne.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Indeholder isocyanater. Brug handsker og beskyttelsesbriller. Læs sikkerhedsdatabladet for produktet omhyggeligt, før arbejdet påbegyndes. Ekstremt brandfarligt - holdes væk fra åben ild og andre antændelseskilder.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

FM310

Fugeskum Pro

Certifikat

