

Technický list

ME902

Sprejový B&B Primer

06-12-2023 / V 1

Popis

Transparentní polymerová impregnace ve spreji.



Přednosti produktu

- velmi snadná aplikace
- výrazné zlepšení přilnavosti podkladu
- lehké zpevnění přilnavosti
- krátká doba odvětrání

Účel použití

Impregnace ve spreji ME902 slouží pro zlepšení přilnavosti a zpevnění porézních podkladů před následnou aplikací butylových a bitumenových pásek nebo fólií. K aplikaci není potřeba štětec ani aplikační váleček apod.

Balení

Dóza 500 ml
12 dóz v kartonu
Barva: transparent

Technická specifikace

Aplikační teplota	-5 °C + 40 °C
Chemická báze	syntetický kaučuk
Vytvrzovací čas	cca 10 minut při +20 °C cca 20 minut při +5 °C cca 30 minut při 0 °C cca 40 minut při -5 °C cca 50 minut při -10 °C
Skladování (v suché místnosti a neotevřené)	18 měsíců v originálním neotevřeném balení

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, bez prachu a odmaštěné.
- Zbytky starých nátěrů, impregnací a jiných volných částic musí být z podkladních ploch odstraněny.

Technický list

ME902

Sprejový B&B Primer

Aplikace

- Přípravek je zpracovatelný již při okolní teplotě od -10°C a výše.
- Přípravek před aplikací důkladně min. 20 krát protřepejte.
- Zamezte potřísnění okolních ploch a nasprejujte rovnoměrně a pečlivě impregnaci na podklad.
- Šíří stříkaného pruhu měňte nakláněním dózy do stran popřípadě kroužením s výtokovou tryskou.
- Po použití impregnace nechte podklad zavadnout cca 10 až 50 minut viz tabulka technických dat.
- Naimpregnované plochy chraňte před opětovným zaprášením.
- Výtokovou trysku a potřísněný vrch dózy vyčistěte během pracovních pauz PUR čističem.
- Předejdete tak nechtěnému ucpání spreje.

Omezení:

- Přilehlé plochy a i PUR pěnu chraňte před potřísněním impregnací buď kartónem nebo ochrannou páskou apod.
- Přípravek není snášetlivý s nátěry.
- Barvy, laky a umělé hmoty se mohou oddělovat.
- Snášetlivost je nutno vyzkoušet.
- Velmi savé podklady doporučujeme impregnovat klasickým Butyl & Bitumen Primer v plechovce.

Čištění náradí

Skvrny okamžitě odstraňte čističem PUR čističem AA404 nebo toluenem.

Upozornění

- illbruck ME902 nepoužívejte na polystyren EPS, XPS.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com