

Tekniskt datablad

WD204 CRAFTING ADHESIVE

Hobbylim

09-07-2026 / V 2

Beskrivning

Termoplastiskt hobbylim av PVAc- för inomhusbruk. Ger en transparent limfog med hög hållfasthet. Snabbhärdande.



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM



Funktioner och Fördelar

- Transparent limfog
- Hög draghållfasthet
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2

Användningsområde

För limning av trä, papp och kartong m.m.

Förpackning

100 ml flaska (12/kartong)

Hållbarhetstid

24 månader

Förvaring

I väl tillsluten förpackning i +10 till +20°C. Skyddas mot frost

Certifikat & Godkännanden

EPD, Basta betyg ALFA 39/39,

Tekniskt datablad

WD204

CRAFTING ADHESIVE

Tekniska egenskaper

Vikttorrhalt		~45%
Kemisk bas för limmet		PVAc-dispersion
Densitet		1,1 g/cm ²
Öppentid		~10 min vid 20°C
Härddningstid (vid 20°C)	Presstid.	5-10 min vid +20°C för jämnt, hyvlat trä. Trä med tät fiberstruktur eller spänningar kräver fördubblad presstid.
Härddningstryck		2-4 kg/cm ²
Applicerings temperatur		Lägst 10°C
Temperaturbeständighet		-30°C till +80°C
Kulör		Vit (härdad limfog har en klar färg)
Konsistens	Viskositet	12 000 - 18 000 cP vid 25°C

Riktlinjer för användning

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Förberedelse

Om ett tunnare lim önskas kan limmet förtunnas med vatten.
Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Applicering

Skaka limmet noga.
Sprid limmet jämnt på ena eller båda ytorna med pensel eller spackelspade. Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet.
Dubbellingning rekommenderas för hårda träslag och föfog och kantlimningar.
Sätt ytorna i press med skruvtvingar eller limpress.
Behåll presstrycket, tills limfogen är stark nog för hantering. Presstiden är beroende av träs porositet och fuktkvot. Även presstemperaturen påverkar tiden.

Rengöring av verktyg

Ej härdat lim avlägsnas med vatten.

Åtgång

Ca 0,2 lit/m²

Tekniskt datablad

WD204

CRAFTING ADHESIVE

Observera

Förvarat lim skall skyddas mot frost.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Certifikat

