

Beskrivelse

Butyllbånd Aluminium består av en plastoelastisk butylgummimasse belagt på én side med en aluminisert polyesterrev. Det svært rivefaste båndet har høy hefteevne og er UV-, damp-, gass- og værbestandig.

Emballasje

50 x 1,2 mm 25 m x 6 stk.
75 x 1,2 mm 25 m x 4 stk.
100 x 1,2 mm 25 m x 3 stk.
150 x 1,2 mm 25 m x 2 stk.

Farger

Grå

Klargjøring

- Overflatene skal være tørre og frie for støv, olje, fett og andre stoffer som kan svekke hefteevnen.
- Grove og porøse eller frostbelagte flater må i enkelte tilfeller primes. Båndet bør holde romtemperatur før montering i kaldt vær.

Påføring

- Skjær båndet til ønsket lengde / form og med beregnet overlapp på minst 25 mm.
- Press båndet fast (med for eksempel en klut). Vær nøye, og sørg for å ha jevnt trykk på hele overflaten. Det beste er å rulle det fast ved hjelp av en trykkrolle. OBS! Båndet må ikke strekkes eller punkteres.
- Kontroller at det ikke har oppstått luftlommer.

Begrensninger

Ikke til permanent bruk under vann eller på trafikkerte flater. Kontroller kompatibiliteten i kontakt med andre tetningsmidler.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



ME402

Bruksområde

Innen- og utendørs. Tetter, overlapper og forbinder ulike materialer på og rundt fasader, vinduer, dører, tak, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer m.m.

Karakteristiske egenskaper

- UV-, damp-, gass- og værbestandig
- Sterkt og rivefast
- Fester på de fleste materialer

Teknisk informasjon

Tetthet	1,5
Dampgjennomtrengelighet	$\mu = 645\ 000$ DIN 53122
Temperaturbestandighet	- 40°C til + 80°C
Brukstemperatur	+5°C til +40°C.
Kjemikaliebestandighet	Tåler ikke bensin, white spirit, parafin og liknende kjemikalier.
Lagring	Ved +10°C til 20°C. Tørt.
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje
Primer	Butylprimer ME902

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se