

Fișa tehnică

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Butyl & Bitumen Primer

18-03-2025 / V 2

Descriere

Grund pe bază de soluție de polimer.



Caracteristici și beneficii

- Principalele avantaje
- Perioadă scurtă de instalare
- Întărește ușor suprafața de dedesubt Optimizează aderența

Scopul utilizării

Grundul cu butil și bitum servește ca adeziv și grund la pregătirea substratului înainte de aplicarea benzilor de butil și bitum.

Împachetare

Bidon de 1 litru

Culoare clară

Păstrați întotdeauna recipientul închis.

Culoare disponibilă

Transparent

Termen de valabilitate

12 luni

Depozitare

racoros, uscat fara expunere directa la intemperii si radiatii UV in impachetare originala

Fișa tehnică

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Informații tehnice

Baza chimică	cauciuc sintetic
Sistem	cu solvenți
Timp deschis	8 ore (+20°C)
Componente	cca 10 min.
Temperatura de aplicare	-5°C și peste
Temperatura de depozitare	+5°C la +25°C

Preparare

Suprafețele trebuie să fie uscate, fără praf și degresate. Resturile de vopsea veche, impregnări și alte particule libere trebuie îndepărtate de pe suprafețele substraturilor. Nu se poate folosi pe polistiren. Dacă este necesar, produsul poate fi diluat cu toluen (raport 1:10)

Aplicație

Produsul se aplică uniform și cu grijă pe bază. După utilizarea grundului, este necesar să lăsați substratul să se impregneze timp de 10 până la 40 de minute, vezi tabel. Produsul se aplică uniform și cu grijă pe bază.

Consum Text

Acoperirea depinde de porozitatea substratului. Acoperirea pe suprafețe tari, poroase va fi redusă. Pentru o lățime de 40mm 1 litru acopera aproximativ între 100 și 200 metri liniari.

Capacitate (aplicare de 4 cm): 1 l = 60 – 80 m

Vă rugăm să rețineți

Preparatul nu este compatibil cu acoperiri. Vopselele, lacurile și materialele plastice se pot separa. Toleranța trebuie testată.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Măsuri de securitate

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Fișa tehnică

ME901

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Suport tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071 în orice moment.

Țimp de uscare

Țimp de uscare între 10-40 minute (depinde de porozitate, temperatura și umiditatea relativă a aerului)

Certificare

