

Peran STB Compact (3 mm)

Gecompacteerd troffelvloer met natuurlijk of gekleurd kwartszand voor een duurzame, slijtvaste en decoratieve afwerking.



- 1 Voorbereide Ondergrond
- 2 Peran STB + natuurlijk kwartszand of gekleurd kwartszand
- 3 Peran STB en STC filler + gekleurd kwartszand
- 4 Peran STC
- 5 Optioneel Flowseal PU Matt (Ultra)



Decoratief:

Verbetert de uitstraling van de werkomgeving.



Slijtvast:

Slijtvast en chemisch resistent.



Gemakkelijk te reinigen:

Naadloze, hygiënische afwerking die gemakkelijk te reinigen en te onderhouden.

BRANDKLASSE	
EN 13501-1	B _{fl} -s1
SLIJTVASTHEID	
EN 13892-5	RWA1 (< 1 cm ³)
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	
Lang +70°C	Kort +50°C
SLAGVASTHEID	
EN ISO 6272	IR15 (15 Nm)
HECHTSTERKTE	
EN 13892-8	B2.0 (≥ 2 MPa)
WATERDOORLAATBAARHEID	
Karsten Test	Nihil (ondoordringbaar)
DAMPDOORLAATBAARHEID	
ASTM E96:90	1.36 g / m ² / mm / 24 uur
SLIPWEERSTAND*	
EN 13036-4 (Gemiddelde waarden voor 4-S rubber)	Droog >40 Nat >25
DRUKSTERKTE	
EN 13892-2	>40 N/mm ²
BUIGSTERKTE	
EN 13892-2	15 N/mm ²
TREKSTERKTE	
BS 6319-7	10 N/mm ²

UITHARDINGSTIJD	+10°C	+20°C	+30°C
Lichte belasting	36 uur	24 uur	16 uur
Volledige belasting	72 uur	48 uur	36 uur
Volledige chemische uitharding	12 dagen	7 dagen	4 dagen

Bovenstaande cijfers zijn typische eigenschappen die bereikt zijn in laboratoriumtests bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid.

* De gladheid van vloermaterialen kan aanzienlijk veranderen door het installatieproces, na korte gebruikperiodes, door verkeerd onderhoud, slijtage op langere termijn en/of oppervlaktevervuiling (nat of droog). Getextureerde systemen worden aanbevolen om te voldoen aan de vereisten inzake slipweerstand voor natte omstandigheden en/of oppervlaktevervuiling (nat of droog). Neem contact op met onze technische afdeling voor meer informatie en specificaties.

Systeemspecificaties

Systeem	Peran STB Compact
Afwerking	Mat
Dikte	3 mm

Vorbereidende werkzaamheden en aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant.

Producten in dit systeem

Primer	Peran STC @ 0.25 -0.50 kg/m ²
Licht instrooien	Vuurgedroogd kwartszand korrelgrootte 1,0- 1,8mm Verbruik: 0,5 KG/m ² Of Gekleurd vuurgedroogd kwartszand korrelgrootte 1,0- 1,8mm Verbruik: 0,5 KG/m ²
Basecoat	Peran STC mixed 1:1:1 met gekleurd kwartszand Size 7/8 en Compact White (STC Filler. Verbruik @ 3.0 kg/m ²
'vol en zat' instrooien	Vol en zat instrooien met Peran Sand MIX Size 7/8 (0.3-1.2 mm). verbruik @ 2.5 kg/m ² (volledig bedekt)
Sealer	Peran STC verbruik 0.2 kg/m ² en optioneel Flowseal PU Matt verbruik 0.08 kg/m ²

Gedetailleerde toepassingsinstructies zijn op verzoek verkrijgbaar.

Commercieel



Beige



Biscuit



Zwart



Donkergrijs



Grassgroen



Lichtgrijs



Middenblauw




Middengrijs

Industrieel



Blauw



Crème



Groen



Grijs



Rood



Geel

Kleuren kunnen afwijken van de getoonde voorbeelden. Neem voor een complete kleurenkaart en vloermonsters contact op met uw Flowcrete contactpersoon.

Ondergrond vereisten

De beton of dekvloer moet een minimale druksterkte hebben van 25N/mm². Vrij van Scheidingsmiddelen, losse delen, afzandingen, bindmiddel overschotten (cementhuid), uitbloeiingen en vervuilingen. De ondergrond moet droog zijn met een vochtpercentage van $\leq 4,5\%$ (Tramex) en $\leq 75\%$ RV voordat de Hydraseal DPM wordt aangebracht.

Applicatie Service

De verwerking moet worden uitgevoerd door een door Tremco CPG erkende applicateur met een gedocumenteerd kwaliteitsborgingsprogramma. Voor meer informatie over onze erkende applicateurs kunt u contact opnemen met onze Tremco CPG technische service of navraag doen via onze website www.flowcrete.eu.

Reiniging en onderhoud

Regelmatig reinigen met een enkele of dubbelkoppige roterende schrobzuigmachine in combinatie met een mild alkalisch reinigingsmiddel.

Opmerking

Geen enkel harsysteem is volledig kleurvast en kan na verloop van tijd verkleuren door veroudering of de invloed van de omgeving. Dit is vooral merkbaar bij zeer lichte kleuren, maar brengt de fysieke of chemische weerstand van het product niet in gevaar. Wij hebben getracht binnen ons standaardassortiment kleuren te gebruiken die deze verandering tot een minimum beperken.

Intensief gekleurde producten (bijv. haarkleurmiddelen, medische ontsmettingsmiddelen enz.) en migratie van weekmakers (bijv. van rubberbanden) kunnen leiden tot onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Neem contact op met onze Technische Dienst voor verder advies.

Aandacht voor het milieu

Het afgewerkte systeem wordt beoordeeld als ongevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. De lange levensduur en het naadloze oppervlak verminderen de noodzaak aan reparaties en onderhoud. Milieu- en gezondheidskwesties worden gecontroleerd tijdens productie en applicatie van de producten door Tremco CPG technische specialisten en gedegen opgeleide applicateurs.

Belangrijk

Tremco CPG-producten zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder onze standaard "Garantie, Verkoopvoorwaarden", waarvan exemplaren op verzoek verkrijgbaar zijn. De garantie dekt geen geschiktheid, geschiktheid voor het doel of enige gevolgschade of gerelateerde schade. Bekijk de garantie in detail voordat u het product koopt.

De producten van Tremco CPG zijn gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten en worden verkocht onder haar standaard Algemene Verkoopvoorwaarden, waarvan kopieën op verzoek verkrijgbaar zijn. Alle voorgestelde praktijken of installatiespecificaties voor het samengestelde vloer- of wandsysteem (in tegenstelling tot individuele productprestatiespecificaties) die in deze mededeling (of een andere) van Tremco CPG zijn opgenomen, vormen slechts mogelijke opties en vormen noch vervangen professioneel advies in dat opzicht.

Tremco CPG raadt iedere klant aan onafhankelijk advies in te winnen bij een gekwalificeerde adviseur alvorens een beslissing te nemen over ontwerp, installatie of anderszins. Systeemgegevensblad geschreven voor Tremco CPG. Raadpleeg het Technisch Team in uw eigen regio voor specifieke details.