

Peran LXP UV

Opis:

Peran LXP UV to dwuskładnikowa, pigmentowana, niezawierająca rozpuszczalników, twardo-elastyczna żywica poliuretanowa o podwyższonej odporności na promieniowanie UV.

Cechy produktu:

- Bardzo wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
- Łatwa aplikacja
- Szeroka gama kolorystyczna
- Podwyższona stabilność koloru pod wpływem działania promieniowania UV

Przeznaczenie:

- Jako gładka posadzka samorozlewna
- Jako powłoka nawierzchniowa w systemach Deckshield

Opakowania:

Peran LXP UV dostępny jest standardowo w zestawach 18,0 kg (baza A: 13,0 kg + utwardzacz B: 5,0 kg).

Przechowywanie:

Materiał zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy baza A oraz 6 miesięcy utwardzacz B od daty produkcji (podanej na opakowaniu), pod warunkiem przechowywania w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +15°C do +30°C. Produkt przechowywany w temp. poniżej +15°C może skryształizować. Komponenty należy chronić przed przemrożeniem, działaniem wilgoci i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Cechy fizyczne:

Wygląd	Składnik A: Barwna ciecz Składnik B: Bezbarwna ciecz	
Zawartość części stałych	~ 100%	
Gęstość (wg PN-EN ISO 2811)	~ 1,30 kg/dm ³ (po wymieszaniu)	
Proporcje mieszania (A : B)	2,6:1 wagowo	
Czas nanoszenia (w temp. +20°C)	~ 25 minut	
Czas utwardzania (w temp. +20°C)	Lekki ruch pieszcy:	po 24 godzinach
	Ruch kołowy:	po 48 godzinach
	Następna warstwa min.:	po 24 godzinach
	Następna warstwa max.:	po 36 godzinach
	Pełne utwardzenie:	po 5 dniach

[15/09/2021]



Warunki aplikacji:

Zakres temperatur otoczenia:	+15°C - +25°C
Zakres temperatur podłoża:	+12°C - +25°C
Wilgotność względna otoczenia:	< 75%

W podanych temperaturach żywica posiada optymalne właściwości rozlewne, umożliwiające prawidłową aplikację systemu oraz utrzymanie założonego zużycia.

Podczas układania oraz w trakcie wstępnego wiązania żywicy temperatura podłoża musi być **wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy**.

Materiał należy aplikować wyłącznie na odpowiednio przygotowanym i zagruntowanym podłożu (zgodnie z Instrukcją Wykonania).

Nie należy dopuścić do spadku temperatury otoczenia poniżej +12°C w trakcie 24 godzin od aplikacji.

Zbyt wysoka wilgotność względna na wczesnym etapie utwardzania może spowodować wystąpienie białych, matowych wykwitów na powierzchni posadzki.

UWAGA: W przypadku wykonywania gładkiej posadzki samorozlewnej, konieczne jest ułożenie dodatkowej powłoki zamykającej - **Flowseal PU Satin / Matt / Matt (Ultra)** w zależności od oczekiwanego stopnia połysku.

Przygotowanie materiału:

Wstępnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego komponent A w celu jego ujednolicenia, następnie dodać utwardzacz B i mieszać przez 3 minuty.

Czyszczenie:

Nieutwardzony materiał należy niezwłocznie usuwać przy pomocy rozpuszczalnika (aceton, ksylen). Utwardzoną żywicę można usunąć jedynie mechanicznie.

BHP:

Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których układana jest posadzka. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem materiału należy zapoznać się z jego Kartą Charakterystyki.

Zawarte w Karcie Produktu dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (dalej „CPG Polska”) wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu oraz odpowiednich, pisemnych zaleceń wydanych przez upoważnionych przedstawicieli CPG Polska, nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez CPG Polska. Należy zawsze stosować się do aktualnie obowiązujących norm i zasad sztuki budowlanej, a także zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach charakterystyki oraz na opakowaniach poszczególnych produktów. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje. W celu uzyskania aktualnych Kart Produktów zalecane jest skontaktowanie się z przedstawicielem CPG Polska.

[15/09/2021]