

Technisch productblad

## FM330

### PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Elastisch Purschuim

14-10-2024 / V 4

#### Omschrijving

Een 1-component polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht en/of ondergrond. De FM330 is vrij van CFK-, HCFC- en HFK.

De FM330 heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden zoals: beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal maar ook kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.



#### Kenmerken en voordelen

- +20% extra opbrengst
- Aantoonbaar het hoogste elastische vermogen
- 50% Maximaal Toelaatbare Vervorming (MTV) met een zeer hoog herstellvermogen
- Uitmuntende luchtdichtheid tot 1750 Pa. volgens de laatste nieuwe BRL getest
- Goede temperatuur-, water- en chemicaliënbestendigheid
- Overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- Kan worden toegepast vanaf -10°C (temperatuur bus  $\geq 5^{\circ}\text{C}$ )
- Ook verkrijgbaar met het unieke ReBus Retoursysteem

#### Gebruiksdoel

Door zijn blijvende elasticiteit kan met FM330 PERFECT ELASTIC FOAM PRO een aangetoonde luchtdichte afdichting tot 1750 Pa. worden gecreëerd. Met een flexibiliteit(MTV) van 50% vormt FM330 een duurzame oplossing, zelfs bij zeer intensief bewegende voegen! FM330 is al vanaf -10°C te verwerken.

Een luchtdichte afsluiting dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Onze adviseurs ondersteunen u hierbij graag.

#### Verpakking

880 ml bus 12 stuks/doos:

- Wit: FM330399612

De bus heeft een inhoud van 880ml en is voorzien van een gepatenteerd 2-in-1 systeem waardoor het mogelijk is om op iedere bus zowel een schuimpistool als de AA210 Spray Nozzle te gebruiken.

Technisch productblad

## FM330

### PERFECT ELASTIC FOAM PRO

#### Technische informatie

Samenstelling	Polyurethaan Prepolymeer	
Schuimtype		Pistool of AA210 Spraynozzle
Dichtheid	EN 17333-1	15 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Brandclassificatie	DIN 4102-1	B3
Snijdtijd (Min)	EN 17333-3	45 min.
Belastingsduur		24 uur
Opbrengst gebaseerd op netto-inhoud (doos)	880ML / EN 17333-1	40L
Vulnaad tot		90 %
Filmvormingstijd	EN 17333-3	10 min.
Treksterkte (droog)	EN 17333-4	69 kPa
Treksterkte (nat)	EN 17333-4	66 kPa
Afschuifsterkte (droog)	EN 17333-4	49 kPa
Afschuifsterkte (nat)	EN 17333-4	39 kPa
Luchtdichtheid	BRL2804-01 (par. 4.2.2)	1750 Pa.
Thermische Geleiding	EN 12667	0,036 W/m.K
Akoestische isolatie	EN ISO 140-1	60 dB
Compressieweerstand bij 10% (droog)	EN 17333-4	11 kPa
Compressieweerstand bij 10% (nat)	EN 17333-4	5 kPa
Waterabsorptie	EN 1609	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Temperatuurbestendigheid (lange)		-40°C tot +90°C
Temperatuurbestendigheid (korte)		-40°C tot +130°C
Verwerkingstemperatuur		-10°C tot +35°C
Verwerkingstemperatuur bus		+5°C tot +30°C
Rek bij breuk	EN 17333-4	50%
Maximaal toelaatbare vervorming	EN 17333-4	50%
De van de opslagtemperatuur	max.	+20°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden
Kleur		wit
Materiaal		hoog elastisch

Specificaties zijn gebaseerd op gebruik met schuimpistool, bij 23°C en 50% r.h.

#### Benodigde hulpmiddelen

Pistool of AA210 Spray Nozzle

#### Voorbereiding

- Ondergronden dienen licht vochtig, voldoende draagkrachtig en stof- & vetvrij te zijn.
- Zo nodig (poreuze) ondergronden vooraf bevochtigen met bijv. een plantenspuit om een goede uitharding te waarborgen.
- Vervormbare bouw delen zoals isolatieplaten, vooraf voldoende fixeren.

Technisch productblad

## FM330

### PERFECT ELASTIC FOAM PRO

#### Applicatie

- Bus voor ieder gebruik gedurende minimaal 20 seconden krachtig schudden.
- Spuit de adapter ring van het pistool vooraf goed in met AA291 Adapter Smeerspray. Dit zorgt voor een langere levensduur van het pistool en voorkomt hechting van schuim, beschadiging van het busventiel en lekkage van de bus.
- Verwijder hierna de beschermkap van de bus en draai deze op het pistool of bevestig de AA210 Spray Nozzle.
- Bij het gebruik van een pistool kan de schuimhoeveelheid geregeld worden door de trekker en de instelling van de doseerschroef op het pistool.
- Voeg voor ca. 90% vullen. Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van 1 á 2 uur, aanbrengen. Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen.
- Bij hergebruik van de bus steeds opnieuw schudden. Het pistool kan tot 4 weken op de bus blijven, mits rechtop bewaard.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij het gebruik van de AA250 Foam Gun Pro of AA270 Foam Gun Ultra.

#### Gereedschap reinigen

- Pistool na gebruik goed doorspuiten met AA290 Pistoolreiniger.
- Vers schuim kan (direct) verwijderd worden met AA290 Pistoolreiniger, AA292 Reinigingsdoekjes of AA295 Natufix.
- Pas op voor aantasten van de ondergrond. Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden.
- Uitgehard purschuim is chemisch inert en in die zin onschadelijk voor mens en milieu.

#### Let op

- Voor verwerking eerst de gevarenaanduidingen op het etiket lezen.
- Te verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken, ogen beschermen en handschoenen en werkkleding dragen.
- Bij toepassing in bewoonde ruimten vloerbedekking en meubels afdekken met papier of plastic folie.
- Bus rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen.
- FM330 wordt niet aanbevolen voor oppervlakken van siliconen, teflon, polyethyleen en vette oppervlakken.
- Voorkom blootstelling aan UV en permanente waterbelasting.
- Bussen niet middels externe warmtebron opwarmen.
- FM330 is niet geschikt voor het brandwerend afdichten van voegen en naden, gebruik hiervoor Nullifire FF197 Brandwerend Schuim.

#### Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

- Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.
- Draag handschoenen en veiligheidsbril.
- Uitgehard schuim kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Technisch productblad

## **FM330**

### **PERFECT ELASTIC FOAM PRO**

- Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het
- Veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

#### **Technische dienst**

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

**FM330**

**PERFECT ELASTIC FOAM PRO**

## Certificering

