

Tuote

Polyuretaanivaahdot

Värit

Vihreä

Pakkaus

880ml pullo

Esityöt

- Pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnoilla ei saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. Irrallinen ja mureneva aine on poistettava.
- Vaahdot kuivuu reagoimalla ilman kosteuden kanssa. Ilman ollessa kuiva, pintojen sumuttaminen vedellä nopeuttaa kuivumista ja edesauttaa vaahdon reaktiota.
- Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä varmistaaksesi sopivuuden.
- Suojaa lattiat muovikalvolla tai suojapaperilla.

Käyttöohjeet

- Ravista pulloa voimakkaasti ennen käyttöä, n. 20 kertaa
- Asenna pistooli pulloon kiinni. Käytä pulloa aina ylösalaisin ja saumaa alhaalta ylöspäin
- Vaahdon määrää voidaan ohjata pistoolin liipaisimen avulla
- Täytä vain n. 80% syvyydestä, sillä vaahdot laajenee kuivuessaan
- Jos täytettävä kohde on suhteellisen syvä tai leveä, täytä se useissa erissä, antaen joka kerroksen kuivua n. 1-2 tuntia

Puhdistus

Kovettumaton vaahdot ja työkalut puhdistetaan illbruck PU-vaahdon puhdistusaineella tai asetonilla. Kovettunut vaahdot poistetaan mekaanisesti.

Huomaa

- Käytä ainoastaan tiloissa, joissa on kunnollinen ilmanvaihto
- Älä tupakoi käyttötiloissa
- Käytä tarkoituksen mukaisia suojavaatteita, käsineitä ja suojalaseja/kasvosuojaa
- Säilytä pullot pystyasennossa
- Älä altista vaahdot suoralle UV-valolle

Vaahdolla ei ole UV-suojaa ja se tulee suojata auringonvalolta tasoitteella, maalilla tai muulla vastaavalla. Kuten kaikki PU-vaahdot, se ei tartu muoviin, Tefloniin[®], silikoniin tai vahamaisiin pintoihin.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



FM350

All Season Pistoolivaahdot



Käyttötarkoitus

Ympärivuotinen, myös alhaisiin lämpötiloihin sopiva polyuretaanivaahdot. Soveltuu mm. tiivistykseen, eristykseen ja liitoksien ja halkeamien täyttöön ovi- ja ikkunakehyksiin ja väliseiniin putkien läpivienteihin ja savupiippuihin. Erinomainen tarttuvuus betoniin, tiileen, kiveen, kipsiin, puuhun, sementtiin, metalleihin ja useimpiin muoveihin.

Yhteenveto eduista

- Sopii käytettäväksi -10°C - +35°C lämpötiloissa
- Sopii käytettäväksi useimpien materiaalien kanssa
- Kestää kosteutta ja useimpia kemikaaleja
- Ei sisällä CFC-, HCFC-ja HFC-yhdisteitä, vaaraton otsonikerrokselle
- Riittoisa ja aikaa säästävä

Tekniset Tiedot

Ominaisuus	Arvo
Koostumus	Polyuretaanivaaho
Kovettumistapa	Kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta
Pullon tuotto	23° C ± 50,8 litraa -10° C ± 48,5 litraa
Tiheys	20-30 kg/m ³
Avoin aika	+23 °C, 50 % RH n. 10 min
Leikkattavissa	+23 °C, 50 % RH n. 45 min
Läpikuivumisaika	+23 °C, 50 % RH n. 24 h
Leikkauslujuus	DIN 53455 10,000 kPa
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä pystysuorassa, kuivassa ja valolta suojattuna, +10°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Vetolujuus	DIN 53455 79 kPa
Lämpötilankesto	Lyhytaikainen -40 °C - +130 °C Pitkäaikainen -40 °C - +90 °C
Käyttölämpötila	-10 °C - +35 °C

Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a)

Tremco illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck Oy
 Vanha Porvoontie 238
 1380 Vantaa
 Suomi Finland
 T: +358 (0)9 5499 4500
 F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.fi