

Beskrivelse

Kopolymerdispersjon for våt- og hefteliming av gulv- og veggmaterialer. Limet har svært kraftig hefteevne ved montering og høy endelig holdfasthet.

Påføring

- Kontaktflatene skal være slette, tørre, rene og frie for fett og støv.
- Spre limet på gulvet med en tannet limspreader. Ved all montering skal teppene presses og gnis fast slik at det ikke oppstår luftblærer.
- Gulv med sugende underlag: Homogene vinyltepper eller PVC med bakside av glassfiber, mineralull og skum. Monter
- Gulv med tette underlag: Hefteliming: La limet tørke til det ikke væter ved berøring, ca. 30–90 minutter, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Monteringstid ca. halvannen time, også denne tiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet.
- Dobbeltliming: Monter teppet i vått lim, gni det fast, og dra opp teppet. La limflatene tørke i ca. 30 minutter. Legg teppet ned på nytt, og gni det godt fast.
- Vegg: Spre limet med perlon- eller lammeullsrull på vegg. Montere veggteppet umiddelbart. Gni teppet fast fra toppen og ned. Sørg for å presse ut all luft. Ikke spre mer lim enn en bredde om gangen.

Rengjøring

Uherdet lim rengjøres med vann.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Farge

Hvit

Emballasje

1-liters boks (6 stk./eske)

3-liters spann

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for Å¥ fÅ¥ informasjon om nÅ¥rmeste forhandler.

Forbruk

	Sugende underlag m²/l	ikke-sugende underlag m²/l
Linoleum	2-3	4-5
Tekstiltepper	3-4	3-4
Homogen PVC	4-5	5-6
PVC-teppe med bakside	4-5	5-6



OT240

Gulv- og Vegglim



Bruksområde

Gulv: Klorfrie belegg (polyolefin) samt vinyltepper, homogene eller med bakside av glassfiber eller mineralull. Tekstiltepper med eller uten skumbakside mot spon- og trefiberplater og tørre betonggulv.

Vegg: Vinyltepper med overflatesjikt over 0,6 mm samt vinylskum med eller uten bakside av vev, glassfiber eller mineralfiber.

Brukes også som vannbasert kontaktlim for eksempel til celleplast.

Karakteristiske egenskaper

- Svært gode fukt-, varme- og mykgjørende egenskaper
- Ikke helseskadelig eller brannfarlig
- Svært høy endelig holdfasthet og kraftig hefteevne ved montering

Teknisk informasjon

Tetthet	1,3
Tørrinnhold	ca. 72 %
Fortynning	Skal ikke tynnes
Tørketid	Følg GBRs bransjeanbefalinger. Full holdfasthet etter 7 dager avhengig av temperatur og RH
Temperaturbestandighet	-10 °C til +75 °C
Brukstemperatur	+18 °C til +25 °C
Brannfarlighet	Lim og limfuge er ikke brannfarlige

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se