

Fișa tehnică

FM710

2C FIW FOAM

2K-Spumă pentru montaj

23-05-2024 / V 1

Descriere

Spumă poliuretanică bicomponentă cu întărire rapidă, rețetă fără CFC.



Caracteristici și beneficii

- spumă adezivă de montaj 2K
- aderență excelentă la beton, zidărie, tencuială, piatră, lemn, metal, materiale plastice (polistiren, poliester, PVC dur)
- bună aderență inițială
- întărire rapidă
- spuma este rezistentă mușcării, apă, temperatură și multe substanțe chimice
- spuma poate fi vopsită și tencuită

Scopul utilizării

Spuma FM710 este potrivită în special pentru instalarea de rame de uși, rame de ferestre, cadrelor de uși din lemn, precum și pentru umplerea canelurilor, fisurilor și etanșărilor. În plus, spuma bicomponentă de montaj poate fi utilizată ca material de izolare termică și fonică.

Ambalaj

Doză de aluminiu de 400 ml cu supapă și tub de aplicare

1 cutie = 12 doze

Depozitare

în loc uscat și răcoros (fără îngheț), în poziție verticală

Termen de valabilitate

9 luni

Culoare disponibilă

Verde

Fișa tehnică

FM710

2C FIW FOAM

Informații tehnice

Compoziției		spuma poliuretanica
Tipului de spumă		manual
Densității	EN 17333-1	30-35
Clasificării incendiului	DIN 4102-1	B2
Tack Free	EN 17333-3	4 min.
Rezistența la compresiune (10°C) la 28 zile (depozitat în apă)	EN 17333-3	10 minute
Timpului de încărcare		2 ore
Randament bazat pe conținutul net (cutie)	EN 17333-1	12 L
Umpleți rostul până la		0.5
Rezistența la tracțiune (uscată)	EN 17333-4	124 kPa
Rezistența la forfecare (uscată)	EN 17333-4	62 kPa
Conductivitatea termică	EN 12667	40 mW/m.K
Rezistența la compresiune la 10% (uscat)	EN 17333-4	72 kPa
Rezistența la temperatură (lungă)		-40 / +90 °C
Rezistența la temperatură (scurtă)		-40 / +130 °C
Limitele temperaturii ambiante		+5 / +35 °C
Limitele valorii temperaturii canistrei		+10 / +25 °C
Temperaturii de depozitare		+10 / +25 °C
Durata de valabilitate (în cameră uscată și nedeschisă)		9 luni

Preparare

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și fără murdărie.

Introduceți știftul roșu în partea de jos a recipientului și apoi împingeți știftul în interior ferm, blocându-l.

Apoi agitați recipientul energic de 30 de ori în timp ce țineți doza cu supapa în jos.

Scoateți capacul de protecție de la supapă și înșurubați ferm tubul de aplicare. Porniți aplicarea imediat.

Doza trebuie golită în 5 minute.

Aplicație

Folosiți întotdeauna spuma astfel încât supapa să fie amplasată în partea de jos.

Viteza de extrudare a spumei poate fi controlată de gradul de rotație al supapei. Dacă culoarea spumei nu este constantă, este necesar să agitați din nou cutia.

Doza poate fi golită în termen de 3 minute după ce ați străpuns cartușul din partea inferioară a cutiei cu un știft roșu și ați amestecat cele două componente.

Nu activați componentele din spumă străpungând cartușul în partea de jos a cutiei dacă temperatura cutiei este mai mare de + 25°C!

Vă rugăm să rețineți

Folosiți spuma numai în încăperi bine aerisite. Nu fumați în timpul aplicării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil să acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare. Spuma neîntărită poate fi curățată cu detergent PUR sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. Când transportați cutii de spumă cu mașina,

Fișa tehnică

FM710

2C FIW FOAM

acestea pot fi depozitate numai într-o valiză sau într-un spațiu de depozitare. În niciun caz nu transportați cutiile în cabina șoferului sau pe scaunul din spate. Depozitați în poziție verticală.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică

FM710

2C FIW FOAM

Certificare



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com