

## FS704

### Brandfog - Hybrid

16-08-2024 / V 3

#### Beskrivning

FS704 är brandfog med utmärkta bearbetningsegenskaper som inte krymper vid applicering  
FS704 baseras på hybridpolymerer och är fri från ftalater, silikon och Isocyanater och är övermålningsbar

Produkten härdar med hjälp av fukten i luften och bildar en mjuk och elastisk fog som har utmärkt väder- UV och åldersbeständighet.



#### Funktioner och Fördelar

- Upp till 2 timmars brandmotstånd Testad enligt EN1366-4
- Rörelseupptagning på 25% (Ej under brand)
- Lämplig för lättväggar och väggar och bjälklag i betong
- Kan övermålas om det behövs
- Testad för rökläckage
- Akustisk klassificering: 66 dB
- Luftgenomsläpplighet: lufttät upp till 600 Pa
- ETA -23/0536 . 12/09/2023

#### Användning

FS704 har omfattande tester och lämpar sig för en mängd olika applikationer för brandtätning av linjära fogar.

- Betong - Trä;
- Betong - Betong;
- Stål - Stål;
- Stål - Betong;
- Gips - Gips;
- Gips - Betong;
- Gips - Stål;
- Trä - Trä;

#### Förpackning

310 ml tub (12 st per kartong)  
600 ml korv /20 st per kartong)

#### Tillgänglig kulör

Vit RAL9010.  
Grå RAL7004.

Tekniskt datablad

# FS704

## Brandfog - Hybrid

### Tekniska egenskaper

Sammansättning	Hybrid fogmassa	
Akustisk klassificering	EN ISO 10140:2-2010	66 dB
Härdningshastighet	approx. 2,8 mm/day	
Specifik vikt	DIN 52451-A	ca 1,5 g/cm <sup>3</sup>
Beständighet	Type X	
Skinnbildningstid	Internt test vid 23 °C / 50 % RH	ca. 45 minuter
Luftgenomsläpplighet	EN ISO 1023:2	Lufttät upp till 600 Pa
Applicerings temperatur	+5°C to +40°C	
Förlängning vid brott	DIN 53504 S2	ca. 500 %.
Draghållfasthet	EN ISO 8339, method B, at 100%	0.3 N/mm <sup>2</sup>
	DIN 53504 S2, at 100%	0.6 N/mm <sup>2</sup>
	DIN 53504 S2, at break	1.3 N/mm <sup>2</sup>
Viskoelastisk återhämtning	EN ISO 7389, method A	ca 80 % av volymen
Shore A-hårdhet	DIN 53505 / ISO 868	Ca 20
Rörelseförmåga	ISO 9047 ISO 11600	25% 25LM
Servicetemperatur	-40°C to +90°C	
Miljö / VOC-	M1	
Förvaring	Förvaras torrt mellan +5°C och +25°C.	
Hållbarhet (i torrt rum och öppnat)	12 månader när produkten är öppnad och lagras enligt anvisningarna.	
Rengöring	Avlägsna omedelbart all maskeringstejp och allt överflödigt tätningsmedel. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt om ytans beskaffenhet tillåter det.	
Kulör	Grå RAL7004 Vit RAL9010	

### Ytterligare användningsvillkor

23/0536

### Förberedelse av substratet

- Alla ytor måste vara rena från smuts, fett och andra föroreningar.
- Trä gips och tegel får vara fuktiga men ej blöta.
- Porösa eller glansiga ytor kräver primer före applicering.
- Om en rak linje på fogen krävs så kan man maskera med tejp
- Kontrollera så att specifikationen för rörelse, brandklass och fogbredd uppfylls

### Nödvändiga verktyg

Fogpistol för tätningsmedel

Profileringsverktyg/spatel för fogmassa

Tekniskt datablad

## FS704

### Brandfog - Hybrid

Maskeringstejp (om dekorativ yta krävs  
krävs för omgivande substrat)

#### Skyddsutrustning

Används under väl ventilerade förhållanden och se till att rekommenderad skyddsutrustning bärs under hantering och användning av denna produkt. För fullständig rekommendation, se säkerhetsdatabladet.

#### Förberedelse

Kontrollera att specifikationen är lämplig för rörelse, brandklass och önskad spaltstorlek.

#### Applicering

Montera botteningslisten/stenullen ( se monteringsanvisning för mer information) och säkerställ att den sitter stadigt och att rätt fogdjup erhålls.

Använd en kniv för att skapa rätt vinkel och storlek på hålet i munstycket.

Fyll springan med fog till det önskade djupet

Bearbeta fogen med fogpinne och eventuellt vatten för att få en bra finish

#### Observera

Rörelsekapaciteten (EN 15651-1) är 25 % vid normal användning av byggnaden. Den är kompatibel med metaller och de flesta byggmaterial. Kontakt med bituminösa eller tjärhaltiga ytor kan leda till missfärgning.

Täckning För att bestämma hur mycket fogmassa som krävs, se prestandatabellen. För ytterligare vägledning om appliceringsmetoder och materialkrav, vänligen kontakta Tremco CPG Technical Services Department.

#### Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder.

Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad.

Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring.

Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas

Tekniskt datablad

## **FS704**

### **Brandfog - Hybrid**

och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

#### **Hälsö- och säkerhetsföreskrifter**

Säkerhetsdatabladet måste läsas före arbetet påbörjas.

#### **Teknisk support**

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper till med val och specifikation av produkter. För mer information, service och rådgivning, vänligen ring Customer Services

Tekniskt datablad

# FS704

## Brandfog - Hybrid

### Certifikat

