

Teknisk datablad

PL600

MOUNTING ADHESIVE WMAX

Montagelim WMax

08-07-2026 / V 2

Beskrivelse

En vandbaseret lim med en hurtig limningskapacitet, der gør det muligt at lime genstande direkte på væggen uden støtte. Styrken af limfugen øges med tiden.



Funktioner og fordele

- Hæfter direkte
- Klæber til fugtige overflader
- God fuldskab
- Lugt- og opløsningsmiddelfri
- Overmalbar
- Hæfter på forskellige typer plaster

Anvendelsesområde

Til limning og montering af strøer, lister, beklædninger, paneler, plader, beslag, ventilatorhuse, keramiske fliser (ikke i vådrum), hylder, skabe m.m. indendørs af/mod: Træ, MDF, gips, kork, celleplast, PVC, plast (prøv først), metalplader, aluminium, messing, kobber, glasfiber, mursten, sten, puds, beton.

Emballage

310 ml patron (12/kartong)

Holdbarhed

18 måneder i uåbnet emballage og tørt rum +5°C til +25°C

Certifikater og godkendelser

Svanen listad, EC1+, M1

Teknisk information

Kemisk base for klæbemidlet		Akrylbaseret montagelim
Densitet		ca 1,4 g/cm ³
Åbentid		Åbningstid ~10 minutter ved +23 °C og 50 % RH. Indledende hærdning på ca. 30 minutter
Klæbestyrke af selvklæbende	Startstyrke	125 kg/m ²
Påføringstemperatur		+5°C til +35°C

Teknisk datablad

PL600

MOUNTING ADHESIVE WMAX

Teknisk information

Skubstyrke	Træ mod træ. Træ mod aluminium.	> 3 MPa.
Shore A-hårdhed		>70
For bevægelseskapacitet		< 10%
Temperaturmodstand		-30°C til +70°C
Opbevaringstemperatur		+5°C til +25°C
Holdbarhed		18 måneder
Farve		Benhvid
Konsistens	Viskositet	~1 250 000 cP ved 20 °C

Retningslinjer for brug

Læs altid sikkerhedsdatabladet, vejledningen før påføring og relevant information før brug. Sørg for, at de seneste dokumenter er downloadet før starten af hvert projekt.

Forberedelse

Overfladerne skal være tørre (fugtige overflader fungerer, men hærdningstiden kan være længere), jævne, rene og fri for løse partikler. Støvede overflader kan grundes med trælim fortyndet i vand 1:4, som derefter skal tørre. Ved limning af tætte materialer som metal- og plastlaminater anbefales det, at den ene overflade er sugende.

Grunding

Trælim fortyndet i vand 1:4

Påføring

Skær patronens gevindspids af, og skær eller klip et V i toppen af dysen i den ønskede bredde for at få en pyramideformet limperle.

Påfør limen på en overflade med prikker eller strenge. På større overflader påføres limen i et zigzagmønster med ca. 30 cm mellemrum. Overfladerne komprimeres straks under kraftigt tryk.

Meget tunge materialer kan have brug for ekstra støtte i hærdningsperioden.

Hvis der er uregelmæssigheder i underlaget, skal du markere dem og påføre et tykkere lag klæber der.

Rengøring af værktøj

Uhærdet lim med vand. Hærdet lim fjernes mekanisk.

Forbrug

Limsnor 5 x 4 mm 15,5 meter pr. patron

Limsnor 10 x 5 mm 6,2 meter pr. patron

Teknisk datablad

PL600

MOUNTING ADHESIVE WMAX

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Forholdsregler for sundhed og sikkerhed

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

Teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.


Hærdning

Klæbemidlet lufttørres på ~1 dag afhængigt af klæbemidlets tykkelse, temperatur og luftfugtighed.

Certifikat



Anvendelse



Tremco CPG Denmark A/S

Adelgade 15
1304 København
Denmark