

Technisch productblad

## OT015

### EPDM ADHESIVE

EPDM Folielijm

19-08-2024 / V 4

#### Omschrijving

OT015 EPDM Folielijm is een op solvent gebaseerde lijm op basis van styreenrubber.



#### Kenmerken en voordelen

- Eenvoudig uitspuitbaar en verwerkbaar
- Zeer goede weer- en temperatuurbestendigheid
- Uitstekende verlijming op beton, pleister, staal en aluminiumplaat

#### Toepassingsgebied

OT015 EPDM Folielijm wordt toegepast om illbruck EPDM gevelstroken/folies (ME220 EPDM Folie Exterieur) te verlijmen op veel voorkomende ondergronden in de bouw zoals beton, metselwerk, hout, aluminium, staal en wordt ook gebruikt voor verbindingen waarbij EPDM folies elkaar overlappen.

#### Technische informatie

Samenstelling	Styreenrubber
Dichtheid	ca. 1,10 gr/cm <sup>3</sup>
Huidvormingstijd	ca. 10min
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Temperatuurbestendigheid	tot +60gr.
Opslagtemperatuur	+15°C tot +25°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden (in originele verpakking)
Uithardingstijd	2-4mm / 24H

#### Vorbereiding

De hechtvlakken dienen droog te zijn en vrij van olie, vet, stof en andere bestanddelen die een goede verlijming verhinderen.

#### Applicatie

- Breng OT015 EPDM Folielijm op de ondergrond aan. De EPDM folie dient daarna stevig aangedrukt te worden in de lijmlaag voor huidvorming.
- Vervolgens, indien nodig, de EPDM folie weer lostrekken, zodat bij grotere oppervlakken het oplosmiddel uit de lijm kan verdampen. Daarna dient de EPDM folie op de bestemde ondergrond geplaatst en stevig aangedrukt te worden met een roller (als de voorbereiding vakkundig en volgens alle eisen plaatsvindt, is het gebruik van een primer niet noodzakelijk).

Technisch productblad

## **OT015**

### **EPDM ADHESIVE**

- De folie wordt op het raamkozijn gemonteerd met behulp van een lat, klemlijst of een ander soort bevestiging zoals beschreven in DIN 18 195. Let op: in afgesloten ruimten dient voor voldoende ventilatie te worden gezorgd.
- Bij de verwerking van de OT015 dient men rekening te houden met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving aangaande emissies en arbeidsomstandigheden. Bekijk hiervoor het veiligheidsinformatieblad.

#### **Let op**

- Niet geschikt voor het verlijmen van EPDM Dakfolie.
- Niet toepassen in applicaties die continue waterbelast kunnen zijn (niet onder de waterlijn)

#### **Garantie**

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### **Gezondheid en veiligheidsmaatregelen**

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en/of het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

#### **Technische ondersteuning**

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).



Tremco CPG Netherlands  
B.V.  
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel  
Nederland