

Karta techniczna

Seal Clear

Preparat powierzchniowo-uszczelniający

31-07-2024 / V 1

Opis

Seal Clear to akrylowy preparat uszczelniający, nadający bezbarwną powłokę ochronną na powierzchni wypraw tynkarskich Dryvit. Seal Clear zmniejsza wodochłonność oraz podwyższa odporność na zabrudzenia i działanie czynników atmosferycznych zabezpieczanego tynku.

Cechy i zalety

- Dyspersja akrylowa - po wyschnięciu produkt jest bezbarwny i nie żółknie z upływem czasu
- Zmniejsza wodochłonność i tym samym wzmacnia odporność na działanie czynników atmosferycznych

Zastosowania

Seal Clear zalecany jest do stosowania na zewnątrz na tynki Dryvit w systemach ETICS oraz Anti Crack Render (ACR).

Opakowania

4,0 kg net/ pojemnik.
12,0 kg net/pojemnik.

Dostępne kolory

Mlecznobiały, po wyschnięciu bezbarwny

Okres przydatności

Maksimum 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu przy zachowaniu warunków przechowywania.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +10°C do +38°C. Chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego i wilgoci.

Warunki aplikacji — dodatkowe informacje

Tymczasowa ochrona - w trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić powierzchnię przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady, wysoka temperatura, nasłonecznienie, mgła, itp.).

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji Seal Clear i przez następne 24 godziny nie może być niższa niż +10°C i wyższa niż +25°C.

W systemach ETICS i Anti Crack Render (ACR):

Wyprawa tynkarska musi być sucha i związana, a aplikacja preparatu Seal Clear może zostać wykonana nie wcześniej niż 48 godzin po jej wykonaniu. Szczegółowe informacje zawarte w instrukcji instalacji systemów Dryvit ETICS i ACR.

Karta techniczna

Seal Clear

Przygotowanie

Po otwarciu pojemnika produkt może zawierać osad. Bezpośrednio przed użyciem Seal Clear należy dokładnie wymieszać przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej i czystego mieszadła ze stali nierdzewnej (450-500 obr/min), przeznaczonego do farb, do uzyskania jednnorodnej mieszaniny. Czas mieszania ok. 1.5 minuty. W trakcie aplikacji co jakiś czas przemieszać. Nie dodawać wody.

Czas schnięcia

Jest zależny od temperatury powietrza, wilgotności względnej oraz grubości wyprawy tynkarskiej. Około 24 godziny w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu.

Zużycie

0.15 - 0.25 kg/m²

Norma zużycia jest wartością orientacyjną i została ustalona na podstawie testów Producenta. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni i jej przygotowania, techniki nakładania oraz doświadczenia wykonawcy.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia zalecamy wypłukać czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu aplikacji tynku. Utylizacja musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. Zabronione opróżnianie do kanalizacji.

Ograniczenia

Seal Clear nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni powinno wynosić 27 stopni, a maksymalna długość nachylenia 300 mm. Preparatu nie można stosować poniżej poziomu terenu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji instalacji systemów Dryvit ETICS i ACR oraz w karcie charakterystyki produktu.

Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji zawarte są w dokumencie OWUG dostępnym na www.dryvit.pl.

Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje na temat obchodzenia się z produktem, przechowywania i utylizacji zawarte w karcie charakterystyki produktu dostępnej na stronie www.dryvit.pl
Produkt posiada Atest Higieniczny.

Karta techniczna

Seal Clear

Wsparcie techniczne

W celu uzyskania wsparcia technicznego dot. aplikacji skontaktuj się z Dryvit Systems USA (Europe) pod numerem +48 22 879 8907 lub napisz na poland@tremcocpg.com.

Oświadczenie o poprawności danych

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.