

Technisch productblad

FA870

NATURAL STONE SEAL

Natuursteenkit Glanzend

22-05-2026 / V 7

Omschrijving

Een duurzaam elastische, neutraal uithardende siliconenkit met 20% toelaatbare vervorming. FA870 bevat geen migrerende bestanddelen en is daardoor zeer geschikt voor afdichting van voegen in natuursteen en andere poreuze materialen. FA870 is gebaseerd op moderne oxime technologie en gegarandeerd 100% MEKO vrij.

FA870 biedt een glanzende finish.



Kenmerken en voordelen

- Getest op verschillende soorten natuursteen
- Foodgrade toepassing voor wanden en plafonds (ISEGA)
- Geen randverkleuringen
- Uitstekende uv-, weer- en verouderingsbestendigheid
- Schimmelbestendig (XS2)
- Snelle doorharding
- Duurzaam elastisch tot 20% MTV
- MEKO-vrij

Toepassingsgebied

Een duurzaam elastische afdichting van aansluit- en bewegingsvoegen in natuursteen als ook met andere materialen. FA870 is getest op 30 verschillende soorten natuursteen (bekijk hiervoor het productblad) en kan worden gebruikt in baden en douches, keukens, hallen, traphallen, vloeren, balkons, façades en terrassen. De FA870 kan binnen en buiten worden toegepast en heeft een uitstekende hechting op de meest voorkomende ondergronden als keramiek, kunststof en overige steenachtige materialen.

Indien een matte finish is gewenst, adviseren wij FA880 NATURAL STONE SEAL MATT.

Verpakking

310 ml koker (12 per doos):

- transparant: FA870393921
- wit: FA870378736
- agategrijs: FA870378753
- stofgrijs: FA870378800
- antraciet: FA870378764
- manhattan FA870393926
- zwart: FA870378794

Op aanvraag*:

licht zandsteen beige, hellgrijs, bahamabeige, carrara wit, grijswit, lichtgrijs, voegengrijs, middelgrijs, platinagrijs, leigrijs, zandsteenbeige, jasmijn, lichtbeige

* Let op: vanaf 1.5 week levertijd

Technisch productblad

FA870

NATURAL STONE SEAL

Primertabel

Oppervlak	Voorstel
ABS	+, AT150
Achterzijde tegels	
Acrylglas (PMMA)	
Aluminium	+
Baksteen	AT101
Beton	AT101
Emaile	+, AT150
Geanodiseerd aluminium	+
Gegalvaniseerd staal	+, AT150
Geglazuurde keramische tegels	+
Geïmpregneerd hout*	+
Gekleurd sanitair acryl	AT150, AT160
Gepoedercoat aluminium	+, test
Geschilderd hout*	AT150
Glas	+
Hard PVC	+, AT160
Hout*	+
Ijzer	+
Koper	+, AT150
Messing	+, AT150
Mortel	AT101
Natuursteen	+, AT101
Ongeglazuurde keramische tegels	+, AT101
Polycarbonaat*	+, AT150
Polyester (versterkt met glasvezels)	
Polyamide*	
Polypropyleen	AT150
Polystyreen	AT150
Roestvrij staal	+, AT150
Tegels	
Vezelbeton	AT101
Voorzijde tegels	
Zacht PVC	

+ geen primer nodig +, ... Testen hebben uitgewezen dat in sommige gevallen, maar niet altijd, primer benodigd is. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke belasting in de toepassing, de precieze samenstelling of structuur van de aangrenzende ondergronden. In de meeste gevallen kunnen de invloeden niet precies voorspeld worden. Vooraf testen worden derhalve dan ook aanbevolen als van het gebruik van een primer word afgezien.

- Niet aanbevolen op dit oppervlak. Dit is een algemene regel op ondergronden zoals siliconen, neopreen, PE, PP en PTFE. +, Test In verband met de grote variatie aan typen coatings en de continue ontwikkelingen dient vooraf altijd een test uitgevoerd te worden.

...* De ondergronden kunnen variëren in eigenschappen. Testen vooraf is aanbevolen.

Technisch productblad

FA870

NATURAL STONE SEAL

Technische informatie

Samenstelling		Oxime
Dichtheid	ISO11381-1	1,0 g/cm ³
Brandklasse	DIN EN ISO 11925 - 2	E klasse
Uitzakken	DIN EN ISO 7390 20 mm profiel	0 mm
Huidvormingstijd		ca. 15 min
Uithardingssnelheid - mm/1e Dag		ca. 3,5 mm
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Rek bij breuk	DIN 53504 - S2	550%
Treksterkte	DIN 53504 - S2	2,0 N/mm ²
Shore A-Hardheid	DIN 53505	26
Maximaal toelaatbare vervorming		20%
Classificatie	ISO 11600	F-25LM
	EN 15651 part 1, gevels	F-EXT-INT-CC
	EN 15651 part 3, sanitair	XS1
CE-markering	ISO 11600	F-25LM
	EN 15651 part 1, gevels	F-EXT-INT-CC
	EN 15651 part 3, sanitair	XS1
Temperatuurbestendigheid	kort	-40°C tot +150°C
Opslagtemperatuur		+5°C tot +25°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		18 maanden

Specificaties zijn gebaseerd op gebruik bij 23 °C en 50 % r. h.

Vorbereitung ondergrond

Voer voor gebruik altijd een test uit om compatibiliteit te bevestigen. Oppervlakken moeten schoon, vetvrij, stabiel en droog zijn. Gebruik voor niet-poreuze ondergronden reiniger AT200, voer een voorafgaande test uit. Gebruik een borstel om losse deeltjes uit de voegen te verwijderen. Voor kunststoffen en poedercoatings, reinig met AT115 en voer een voorafgaande test uit om compatibiliteit te bevestigen.

Benodigde hulpmiddelen

Kitpistool, gladstrijkgereedschap zoals AA301 Gladmaker Spray en AA311 Voegen Afstrijkspatel Set.

Vorbereitung

- De ondergrond dient droog, schoon en vetvrij te zijn en geschikt te zijn voor een goede hechting.
- Om tot een optimale opbouw van de kitvoeg te komen kan PR101- of PR102 rugvulling worden toegepast; vermijdt 3-vlaks hechting.
- In bepaalde gevallen zal een primer nodig zijn; raadpleeg hiervoor de primer tabel. Gebruik primer zuiver op het hechtvlak, vermijdt morsen.
- Vanwege de grote verscheidenheid in bouwmaterialen, adviseren wij altijd voorafgaande testen.
- Tijdens de gebruiksfase, mag de maximale vervorming (MTV) niet overschreden worden.

Technisch productblad

FA870 NATURAL STONE SEAL

Applicatie

- Bereid de ondergrond voor aan de hand van de voorbereidings voorschriften.
- Snij de spuit nozzle af op de gewenste breedte.
- Plaats de koker of worst in een passend pistool (hand-lucht of elektrisch).
- Breng de kit aan zonder luchtinsluiting.
- Afwerken dient voor huidvorming te gebeuren.
- Voor een goede afwerking bevelen wij u aan AA301 Gladmakerspray te gebruiken. Gebruik deze echter met mate en zuiver plaatselijk.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de voegranden af te plakken met een geschikte tape. De tape dient voor de huidvorming verwijderd te worden.

Gereedschap reinigen

Voor reiniging van ondergronden en gereedschappen waarop resten van de kit zijn achtergebleven, bevelen wij de AT115 Reiniger, de AA292 Reinigingsdoekjes of AA295 Natufix spray aan.

Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Beschermende uitrusting

GEBRUIK IN GOED GEVENTILEERDE OMSTANDIGHEDEN en zorg ervoor dat alle aanbevolen beschermingsmiddelen worden gedragen tijdens het hanteren en het gebruik van dit product. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor volledige aanbevelingen.

Let op

- Ondergrond die bitumen, teer of weekmakerhoudende kunststoffen (EPDM, butyl, zachte PVC etc.) bevat, kan leiden tot verkleuring en/of onthechting.
- Bij toepassing op kunststoffen, composieten, koper en/of materialen die onder spanning makkelijk (haar)scheuren vertonen, dient de hechting vooraf onderzocht te worden.
- FA870 is niet overschilderbaar en niet geschikt voor constructieve beglazing, aquariumbouw, medicinale of farmaceutische doeleinden.
- Bij contact met sterke chemicaliën, lijm, andere kit of bij gebrek aan UV kan vergeling optreden.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

FA870

NATURAL STONE SEAL

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Certificering

