

Technisch productblad

TN016

EPDM CLOSED CELL

Celrubber

23-01-2024 / V 1

Omschrijving

Celrubber op basis van EPDM-rubber met een gesloten celstructuur.



Kenmerken en voordelen

- Weerbestendig
- Bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën
- Goede mechanische eigenschappen

Toepassingsgebied

Door het relatief gering vervormingsvermogen beperkt de toepassing van schuimband met gesloten celstructuren zich tot vlakke, evenwijdig lopende voegen voor bouw- en glasindustrie.

Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Lengte van haspel in m	Rollen per doos	Doosinhoud in M
10 x 2	Zwart	TN016329419	100	5 (haspel)	500
10 x 3	Zwart	TN016329420	100	5 (haspel)	500
15 x 3	Zwart	TN016329431	100	5 (haspel)	500
20 x 3	Zwart	TN016329437	100	5 (haspel)	500
25 x 3	Zwart	TN016329443	25 (rol)	18	450
50 x 3	Zwart	TN016329449	25 (rol)	9	225
10 x 4	Zwart	TN016329421	100	5 (haspel)	500
20 x 4	Zwart	TN016329438	75	5 (haspel)	375
40 x 4	Zwart	TN016329446	25 (rol)	11	275
10 x 5	Zwart	TN016329422	100	5 (haspel)	500
15 x 5	Zwart	TN016329432	100	5 (haspel)	500
20 x 5	Zwart	TN016329439	75	5 (haspel)	375
25 x 5	Zwart	TN016391258	25 (rol)	18	450
10 x 6	Zwart	TN016329423	100	5 (haspel)	500
15 x 6	Zwart	TN016329433	75	5 (haspel)	375
20 x 6	Zwart	TN016329440	75	5 (haspel)	375
20 x 10	Zwart	TN016329441	40	5 (haspel)	200

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technisch productblad

TN016

EPDM CLOSED CELL

Technische informatie

Verwerkingstemperatuur	+5°C tot 30°C
Kleur	Zwart
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen
Dichtheid	120-170 kg/m ³
Schuimtype	EPDM
Brandgedrag	Zelfdovend
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden
Opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Type kleeflaag	Acrylaatdispersie
Waterabsorptie	Ca. 1,5%
Waterdampdiffusie, Sd-waarde	Dampdicht

Voorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

- Voor een optimale afdichting geldt dat schuimbanden klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan.
- Bij schuimbanden met gesloten cellen mogen geen al te grote voegbewegingen optreden.
- Alleen toepasbaar bij vlakke, evenwijdige voegen.
- 10-20% indrukken.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- Celrubber verdraagt geen verf, ook met katten kan verkleuring optreden.
- Niet bestand tegen aromatische oplosmiddelen en ketonen.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Technisch productblad

TN016

EPDM CLOSED CELL

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.