

Isocrete 2020 Fine

IS201 - Isocrete 2020 Fine

24-09-2024 / V 1

Beskrivelse

Isocrete 2020 Fine er en støvredusert, Normaltørkende og pumpbar avrettingsmasse for gulv som skal belegges med limte eller flytende belegg som tepper, plastmatter, flytende parkett, fliser eller lignende innendørs i boliger, kontorer og offentlige miljøer.

Isocrete 2020 Fine har gode flyteegenskaper som skaper plane overflater i tynne lag, 2-40 mm, og brukes til både nybygg og rehabilitering.

Før avretting skal underlaget alltid grunnes med Isocrete Screed Primer.

Materialet leveres som tørrmørtel som blandes med vann på stedet.

Isocrete 2020 Fine er IKKE egnet som underlag for herdeplastbelegg!



Teknisk datablad

- Pumpbar - effektiv og ergonomisk påføring
- Gode flyteegenskaper - plane overflater i tynne lag
- Støvredusert
- EPD-verifisert
- Normaltørkende
- Fuktskadestabil og kaseinfri

Bruksformål

Isocrete 2020 Fine er egnet for gulv som skal belegges med limte eller flytende belegg som teppegulv, plastmatte, flytende parkett, fliser eller lignende innendørs i boliger, kontorer og offentlige miljøer.

Isocrete 2020 Fine egner seg både til nybygg og rehabilitering og kan legges i 2-40 mm lagtykkelse. Før påføring skal underlaget alltid grunnes med Isocrete Screed Primer.

Emballasje

20 kg sekk, 48 sekker/pall (960 kg)

Tilgjengelig farge

Sementfarget, upigmentert. Fargevariasjoner kan forekomme

Holdbarhet

12 måneder fra produksjonsdato

Oppbevaring

Oppbevares tørt i uåpnet originalemballasje

Tykkelse (mm)

2-40 mm

Isocrete 2020 Fine

Teknisk informasjon

Blandeproporsjoner	Vanninnhold: ca. 21 %.	ca. 4,2 liter vann per 20 kg pulver.
Bruktid i +20°C		Bearbeidbar: 15 - 25 min
Herdetid i +20°C	Gangbar: 2 - 4 timer	Beleggbar: Ca. 1 uke ved 10 mm, 20 °C og 50 % RF
Overmalbar ved +20°C		Beleggbar: Ca. 1 uke ved 10 mm, 20 °C og 50 % RF
Påførings temperatur		Temperaturen i lokalet bør være mellom +15 °C og +25 °C for best resultat
CE-merke		EN 13813
Underlagstemperaturområde	≥ +10 °C	Med hensyn til filmdannelsen av primeren og herdingen av avrettingsmassen, skal temperaturen på underlaget ikke være lavere enn +10 °C.
[ProductFireRating]		A1

Trykkfasthetsklasse: C35
Bøyesyrkeklasse: F6
Brannklasse: A1
Kornstørrelse: <1,0 mm
Tørr volumvekt: 1650 kg/m³
Flyteevne i henhold til SS 923519 med 50x22 mm ring: 160 mm
pH: ca. 11
Strekfasthet på overflaten 28 dager: 1 MPa
Fri krymping: 0,02-0,04 %

Forberedelse av underlag

Underlaget må være rent og fritt for limrester, fett, sementhud og andre forurensninger som kan påvirke vedheftingen av massen. I tilstiltfeller tas det en prøve. Underlaget støvsuges grundig og behandles deretter med Isocrete Screed Primer, som får tørke før overflaten sparkles ut. Overflatestyrken på underlaget må være >0,5 MPa. Underlaget støvsuges grundig og behandles deretter med Isocrete Avrettingsgrunning, som får tørke før overflaten sparkles. Betongunderlag grunnes med Isocrete Screed Primer fortynnet med 3 deler vann. Andre underlag skal grunnes i henhold til anvisningene i primerens produktblad.

Blande

Hell kaldt, rent vann i et rent blandekar. Tilsett pulveret under kraftig omrøring og bland med en drill og egnet visp til en klumpfri og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2 minutter.
Bland bare så mye pulver som kan brukes i løpet av 15-25 minutter.

Grunning

Underlaget skal alltid primes med Isocrete Screed Primer fortynnet med 3 deler vann for betongunderlag.
For andre underlag, se instruksjoner i produktbladet for primeren.

Bruksområder

Isocrete 2020 Fine kan brukes på underlag av betong, avretting, keramikk, stein eller lettbetong.

Påføring

Vanninnholdet må alltid kontrolleres med en flyteprøve. Ved riktig vanninnhold skal flyteevnen være 160 mm i henhold til SS 923519 med ø50x22 mm ring.
Massen kan med fordel pumpes, og ved pumping stilles vannmengden inn til maks. 21 % vanninnhold.
Massen pumpes eller helles på underlaget i bølger. Hvert nytt lag legges i det forrige så raskt som mulig. Under leggingen jevnes overflaten lett ut med en tannet stålsparke.

Teknisk datablad

Isocrete 2020 Fine

Ved legging i flere lag skal det grunnes mellom hvert lag. Vent minst 24 timer (+20 °C, 50 % RF) før du grunner, og kontroller at overflaten er tørr nok til at grunningen kan absorberes i underlaget. For grunning på nylagt avrettingsmasse skal Isocrete Screed Primer fortynnes med vann, 1:8 + 1:3, se produktblad for Isocrete Screed Primer.

Rengjøring av verktøy

Uherdet materiale skylles av med vann, herdet materiale kan bare fjernes mekanisk.

Forbrukstekst

ca 1,65 kg/m²/mm lagtykkelse

Begrensning

Isocrete 2020 Fine er IKKE egnet til bruk som underlag for herdeplastbelegg. Produktet skal ikke brukes i temperaturer under +10 °C.

Garanti

Produkter fra Tremco CPG Norway AS er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med skriftlige instruksjoner fra Tremco CPG Norway AS og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

Bruk egnet åndedrettsvern og støvfilter ved blanding. Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet påbegynnes.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS

Teknisk datablad

Isocrete 2020 Fine

Sertifisering

