

Technisch productblad

## TN018

### EPDM SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

Soft EPDM Afdichtband

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Semi-gesloten soft EPDM-band op haspel met eenzijdige kleefzijde.



#### Kenmerken en voordelen

- UV-, weer- en verouderingsbestendig
- Luchtdicht na voldoende compressie
- Zacht materiaal, eenvoudig in te drukken
- Zeer geschikt voor prefab verwerking; vroegtijdig aan te brengen

#### Gebruiksdoel

TN018 is een zacht band welke uitermate is geschikt voor de montage van (stel)kozijnen, spouwlaten en prefab elementen. Het product zorgt voor luchtdichting bij voldoende compressie na montage van het bouwdeel.

#### Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
25x20	Zwart	TN018503607	100 (haspel)	1 (haspel)	100
30 x 25	Zwart	TN018503608	80 (haspel)	1 (haspel)	80
30 x 30	Zwart	TN018503609	80 (haspel)	1 (haspel)	80

(Afmeting: Breedte x dikte)

#### Technische informatie

Schuimtype	Soft EPDM
Type kleef	Synthetisch rubber
Dichtheid	90 kg/m <sup>3</sup>
Brandgedrag	FMVSS 302
Luchtdoorlatendheid	< 0,005 dm <sup>3</sup> /(s.m1.Pan) c-waarde; 25% compressie < 0,001 dm <sup>3</sup> /(s.m1.Pan) c-waarde; 50% compressie
Thermische Geleiding	0,06 W/mK
Uv-weerstands	Zeer goed
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek bij breuk	Ca. 170%
Doorvoer Temperatuur	-40°C tot +120°C

Technisch productblad

## TN018

### EPDM SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL

#### Technische informatie

De van de opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking
Weerstand tegen veroudering	Zeer goed
Kleur	Zwart

#### Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

#### Applicatie

- Het band niet uitrekken tijdens verwerking.
- Het band aanbrengen zonder onnodige onderbrekingen.
- Het band na verwerking nauwkeurig nalopen met een aandrukroller.
- Eventuele stuiknaden strak sluiten en afdichten met illbruck SP525.
- Aanbevolen compressie: 25-50% (max. 90%).
- Aanbevolen compressie 'passief bouwen': min. 50% (max. 90%).

#### Let op

Alleen toepassen bij vlakke, evenwijdige voegen. Voor een optimale afdichting geldt dat de banden voldoende klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan. Niet in contact laten komen met olieproducten.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

**TN018**

**EPDM SEALING TAPE SEMI CLOSED CELL**