

Flowfast SNL Filler

Flowfast SNL Filler

04-07-2024 / V 1

Beskrivelse

SNL Filler er en spesialutviklet, ren kvartssandblanding. SNL FILLER har en off-white farge og gode blandeegenskaper. På grunn av kornstørrelsesfordelingen har dette fyllstoffet en svært lav sedimenteringshastighet og bidrar til optimal flyt når det blandes med MMA-plast.

Teknisk datablad

- Lett å tilsette og blande
- God flyt ved bruk med MMA-resinerer

Bruksformål

Fint fyllstoff for hurtigherdende MMA-resineerer som brukes til gulvbelegg og vanntetting

Emballasje

25 kg papirsekk.

Holdbarhet

Flere år i uåpnet originalemballasje

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen.
Beskyttes mot vær og fuktighet/forurensning.

Sertifikater og godkjenninger

CE i henhold til EN 13813 og 1504 (når den brukes som en del av et komplett system)

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon om herdet produkt

Påføringsbetingelser

Påføringsbetingelser - tillegg

Ved de ovennevnte temperaturene er flyteevenen til resinet optimalisert for best mulig påføringseffekt, og det antatte materialforbruket kan holdes uendret.

Under påføring og innledende herding av produktet må underlagstemperaturen være minst 3 °C høyere enn duggpunktstemperaturen. I lukkede rom anbefales tvungen ventilasjon med minst 7 ganger luftutsiftning per time.

Ikke påfør materialet i direkte sollys, da dette kan forhindre riktig herding og forårsake problemer med vedheft mellom strøkene.

For å vurdere muligheten for påføring utenfor disse forholdene eller påføringstemperaturer under 0 °C, vennligst kontakt vår tekniske avdeling.

Teknisk datablad

Flowfast SNL Filler

Forberedelse av underlag

For detaljert informasjon, se produktdatabladet for produktet som SNL-fyllstoffet skal blandes med.

Blande

Standard blandingsforhold:

1 del resin : 1,5 - 2,5 deler SNL Filler. Se det respektive systemoppbyggingsbladet eller kontakt teknisk avdeling for mer detaljert informasjon.

Tilsett den nødvendige mengden filler til basisresinet etter at Accelerator (hvis brukt) og Catalyst (C2) er tilsatt. Bland med en langsamtgående drill og spiralvisp. Pass på at det ikke blandes inn luft.

Påføring

For detaljert informasjon, se produktdatabladet for produktet som SNL-filler skal blandes med.

Deknings

Forbruket avhenger av lagtykkelsen og plasten som fyllstoffet brukes i. For detaljert informasjon, se produktdatabladet for produktet som SNL-fyllstoffet skal blandes med.

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøyene med Flowfast Cleaner eller løsemiddel (MEK, aceton) umiddelbart etter påføring, herdede rester kan bare fjernes mekanisk.

Garanti

Produkter fra Tremco CPG Norway AS er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med skriftlige instruksjoner fra Tremco CPG Norway AS og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

Hvis produktet blandes med MMA, må det holdes borte fra varme og alle antennelseskilder, og det må ikke røykes. Omrøreren og alle andre elektriske apparater som brukes på påføringsstedet, må være EX-klassifisert.

Alle standard MMA-produkter er forbundet med lukt, sørg for tilstrekkelig ventilasjon og/eller avtrekk.

Følg gjeldende retningslinjer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.

Teknisk datablad

Flowfast SNL Filler

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS